



Ceramic Body Cb0.01

Керамическое покрытие для окрашенных поверхностей автомобилей

Страница 1 из 3

Ceramic Body Cb0.01 — это керамическое покрытие, которое применяется на окрашенных поверхностях кузова для обеспечения их долговременной защиты. В результате химической реакции очень тонкий защитный слой прочно связывается с поверхностью.

Покрытие Ceramic Body Cb0.01 обеспечивает очень хороший водоотталкивающий эффект. Благодаря характеристиками, способствующими легкому очищению поверхности, ее можно быстро и бережно вымыть вручную. Защитный слой сохраняется даже после использования кислотных и щелочных шампуней.

Затвердевшее керамическое покрытие значительно дольше защищает лакокрасочный слой от таких воздействий окружающей среды, как окисление, соль, кислоты и насекомые. Таким образом, керамическое покрытие Ceramic Body Cb0.01 в значительной степени способствует сохранению и повышению ценности автомобиля. В зависимости от интенсивности внешних воздействий срок службы составляет до 36 месяцев. Покрытие Ceramic Body Cb0.01 можно наносить в два слоя. Соблюдать указания по мойке и уходу.

Области применения

Окрашенные внешние поверхности легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, жилых автофургонов и автоприцепов, лодок и т.д.

Рекомендация по применению

1. Перед началом работ тщательно очистить транспортное средство или помыть его щелочным шампунем (например, Green Star в пропорции 1:10). Не использовать шампуни-консерванты. В случае сильных загрязнений, таких как древесная смола, ржавый налет, битум и т.д., дополнительно обработать кузов чистящей глиной Reinigungsknete rot или Reinigungsknete blau, средством для удаления смолы Teerwäsche A, или подобными соответствующими средствами по уходу.
2. Подготовка лакокрасочного покрытия, подвергшегося эрозии в сильной или средней степени, осуществляется механически с помощью крупнозернистой абразивной полироли Heavy Cut или мелкозернистой полироли Fine Cut — в зависимости от состояния. Точные указания по использованию содержатся в информации по продуктам Heavy Cut и Fine Cut.
3. Обработка лакокрасочного покрытия, подвергшегося незначительной эрозии, и удаление голограмм после полировки составами Heavy Cut или Fine Cut выполняется эксцентриковой полировальной машиной с помощью высокоглянцевой полироли Micro Cut. См. информацию по продукту для полироли Micro Cut.
4. Полностью удалите остатки полироли с помощью салфетки Polish and Sealing.
5. Возьмите в одну руку салфетку из микрофибры Polish and Sealing Towel, пропитанную составом для удаления силикона и воска Silicon- & Wachsentsferner или



Ceramic Body Cb0.01

Керамическое покрытие для окрашенных поверхностей автомобилей

Страница 2 из 3

спреем Panel Preparation Spray, и обработайте без нажима все поверхности. Сразу же до их высыхания пройдитесь по обработанным поверхностям второй рукой со свежей салфеткой из микрофибры Polish and Sealing Towel. Только так можно полностью удалить поверхностно-активные вещества, сушительные добавки, содержащиеся в полиролях масла и т.д. и избежать проблем с адгезией покрытия Ceramic Body Cb0.01.

Внимание: для чувствительных универсальных или однослойных лакокрасочных покрытий средство для удаления силикона и воска Silicon- & Wachsentrferner следует разбавлять водой в соотношении 1:4. Рекомендуется использовать дистиллированную воду, чтобы избежать возможного помутнения поверхности.

6. После обработки при хорошем освещении на поверхности не должно наблюдаться ни царапин, ни голограмм. После этого этапа не касаться лакокрасочного покрытия ладонями или пальцами (опасность нарушения адгезии, использовать перчатки). Теперь поверхность идеально подготовлена для нанесения покрытия Ceramic Body Cb0.01.

7. Смочить всю поверхность губки составом Ceramic Body Cb0.01 и быстро нанести его на лакокрасочное покрытие, обрабатывая кузов компонент за компонентом. В качестве альтернативы можно использовать салфетку Application Towel с аппликатором. После нанесения двумя проходами перекрестных движений должна быть видна тонкая сплошная жидкая пленка. Дать продукту подсохнуть, а затем отполировать его салфеткой Coating Towel. Время подсыхания зависит от температуры и влажности воздуха*. Чем выше температура/влажность воздуха, тем меньше время подсыхания. Сначала удалить излишки, а затем круговыми движениями без нажима отполировать поверхность чистой стороной салфетки. Проверить результат на отсутствие матовости и помутнения при надлежащем освещении.

Пример использования в Германии в летнее время:

20 °C / 68 °F

Влажность воздуха 43%

Время подсыхания 6 минут

Расход в зависимости от размера автомобиля 15-30 мл

Перед использованием необходимо ознакомиться с указаниями на опасности, приведенными на емкости или коробке, и принять соответствующие защитные меры. Керамическое покрытие Ceramic Body Cb0.01 реагирует с содержащейся в воздухе влагой. Это может привести к образованию кристаллов на горлышке открытой бутылки. Если эти кристаллы попадут на салфетку Application Towel в ходе нанесения, на обрабатываемой поверхности появятся царапины. Поэтому перед тем как нанести продукт на салфетку Application Towel, кристаллы необходимо удалить салфеткой. При нанесении двух слоев необходимо соблюдать время высыхания первого слоя, которое составляет в зависимости от температуры и влажности воздуха примерно 30



Ceramic Body Cb0.01

Керамическое покрытие для окрашенных поверхностей автомобилей

минут.

Страница 3 из 3

Покрытие становится атмосфероустойчивым только через 24 часа. Первую мойку автомобиля рекомендуется проводить не ранее чем через девять дней. Это время требуется составу для полного его отверждения. В условиях низких температур (ниже 15 °C) время отверждения увеличивается. Тем не менее, в течение первых девяти дней следует сразу же аккуратно удалять птичий помет и остатки насекомых.

Для защиты еще не полностью отвержденного керамического покрытия через 24 часа рекомендуется нанести водоотталкивающий полироль-спрей Spray Sealant S0.02 или полироль Hand Wax W0.01.

Следует избегать использования чистящих средств со значением pH ниже 3 или выше 12.

Срок хранения открытой емкости не более 6 месяцев. Перед использованием проверить емкость на наличие кристаллов.

Чтобы поверхность как можно дольше сохраняла свой блеск, рекомендуется ручная мойка. Для щелочной очистки рекомендуется использовать шампунь Green Star (в пропорции 1:10), для нейтральной очистки — шампунь Gentle Snow Foam. Для удаления минеральных загрязнений рекомендуется глубокая очистка с использованием шампуня Reactivation Shampoo.

Профессиональный последующий уход позволяет сохранить свойства керамического покрытия и сводит к минимуму вероятность появления пятен от воды. Поэтому после мытья автомобиля рекомендуется использовать водоотталкивающий концентрат Hydro Foam Sealant S0.03 (в пропорции от 1:50 до 1:200) для защиты от влаги или водоотталкивающий полироль-спрей Spray Sealant S0.02 в качестве верхнего слоя.

Подробные указания по использованию см. в информации по соответствующему продукту.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
0,03 L	807001

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании к ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.