

MP 75

Штукатурка гіпсова універсальна
для механізованої обробки

Технічний паспорт продукту

08/2025



Опис продукту

MP 75 — суха штукатурна суміш на основі гіпсового в'язучого, легкого заповнювача і полімерних добавок, що забезпечують підвищену адгезію. Призначена для штукатурення механізованим способом стін і стель всередині приміщень.

Зберігання

Мішки зберігати у сухому приміщенні на дерев'яних піддонах.

Пошкоджені та відкриті мішки щільно закрити і використовувати у першу чергу.

Термін зберігання в неушкодженій упаковці — 6 місяців від дати виготовлення.

Якість

Штукатурка виробляється відповідно до ТУ У В.2-7-26.6-24577862-002:2011 і піддається постійному внутрішньозаводському контролю якості.

Властивості і додаткові переваги

- Для внутрішніх робіт
- Мінеральна, на основі гіпсу
- Легка та економічна
- Створює приємний і здоровий мікроклімат
- Регулює рівень вологості у приміщенні
- Паропроникна
- Механізована обробка

Сфера застосування

Призначена для створення гладких або структурованих поверхонь стін і стель всередині приміщень. Застосовується для високоякісного штукатурення всіх видів кладки, бетонних поверхонь та існуючих міцних штукатурних основ.

- Для оздоблення приміщень з нормальним рівнем вологості, включаючи кухні і санвузли житлових приміщень (у тому числі в школах, лікарнях, готелях)
- Для створення поверхонь категорії якості Q1-Q4 і Q1-Q3. Категорія якості Q4 досягається із застосуванням тонкошарових шпаклівок, наприклад, Multi-Finish або HP Finish
- В якості штукатурної основи для подальшого фарбування або обклеювання шпалерами
- В якості основи для облицювання плиткою або оздоблення декоративними штукатурками

Виконання робіт

Основа

Основа має бути сухою, міцною, рівною і чистою. Основа не повинна містити пилу, незв'язаних часток, слідів масла, жиру, опалубного мастила, шарів, що спеклися, забруднень, висолів, а також залишків речовин, що знижують адгезію. Попередньо слід усунути виступи, металеві елементи захистити від корозії, чутливі до забруднення деталі — захистити.

Щільні, гладкі поверхні, наприклад, бетон попередньо обробити ґрунтовкою Betokontakt, поверхні конструкцій із цегли — ґрунтовкою Haftgrund, а сильно поглинаючі поверхні, наприклад, піно- / газобетон для запобігання нерівномірному тужавінню штукатурного розчину — ґрунтовкою Grundiermittel, розбавленою водою у співвідношенні 1:3. Наступні роботи виконувати після повного висихання ґрунтовки.

Максимально допустима залишкова вологість бетонної поверхні становить $\leq 3\%$ мас. При використанні ґрунтовки Spraykontakt максимальна залишкова вологість бетонної поверхні може становити $\leq 4\%$ мас.

Обладнання

Штукатурна машина PFT G4 / G5

- Шнекова пара D6–3
- Розчиновий шланг Ø 25 мм
- Дальність подавання розчинової суміші до 30 м

Пневмотранспортне обладнання

PFT SILOMAT trans plus 100 (на відстань до 100 м)

PFT SILOMAT trans plus 140 (на відстань до 140 м)

Продуктивність подавання сухої суміші 20 кг/хв.

Замішування

Встановіть витрату води (прибл. 650–850 л/год) для отримання необхідної консистенції розчинової суміші. Залежно від температури допускаються перерви в нанесенні прибл. 10–15 хвилин. При тривалих перервах в роботі слід очистити змішувальну башту, шнекову пару, розчиновий шланг і розчиновий пістолет.

Виконання робіт

Нанести розчинову суміш на оброблювану поверхню із застосуванням штукатурної машини KNAUF PFT G4 / G5. Далі матеріал розрізняти з використанням h-подібного правила зигзагоподібними рухами у напрямку знизу вгору по штукатурних маяках. Приблизно через 75–100 хвилин після замішування вирівняти шар нанесеного матеріалу металевою трапецієподібною рейкою або широким шпателем, зрізуючи нерівності і заповнюючи заглиблення. Нерівності на кутах і відкосах вирівняти штукатурним рубанком. Після висихання таку поверхню можна облицювати керамічною плиткою, попередньо обробивши ґрунтовкою Tiefengrund. Якщо поверхня готується до пофарбування або обклеювання шпалерами, то після вирівнювання (приблизно через 15 хвилин) поверхню штукатурки змочити водою і затерти круговими рухами губчастою або повстяною теркою для усунення незначних нерівностей. Після невеликої витримки до появи матової поверхні, штукатурку загладити широким шпателем або металевою гладилкою. Після такої обробки висохлу поверхню штукатурки можна обклеювати шпалерами.

Для отримання гладкої поверхні необхідно протягом доби, але не раніше, ніж через 4–5 годин після замішування суміші, поверхню штукатурки повторно рясно змочити водою і загладити широким шпателем або гладилкою.

Для запобігання виникненню тріщин в зонах сполучення будівельних елементів, між стінами і стелею, примикання укосів тощо, затверділу штукатурку прорізати пилою на всю товщину шару. Рекомендується сформувати розділовий шов шляхом попереднього наклеювання стрічки Trenn-Fix на суміжний будівельний елемент в зоні примикання з подальшим нанесенням штукатурки. Після затвердіння штукатурки зрізати виступаючі частини стрічки.

Для надання поверхні штукатурки різної фактури виконують структурування поверхні. Для цього, після нанесення і вирівнювання розчинової суміші правилом, прокатати ще не затверділу поверхню рельєфним валиком або надати структуру інструментом: кельмою, теркою, жорстким пензлем тощо.

Залежно від типу фінішного покриття, а також для досягнення якості категорії Q4 поверхню штукатурки необхідно обробити із застосуванням тонкошарових шпаклівок, наприклад, Multi-Finish або HP Finish.

Товщина штукатурки

Одношарова або двошарова: від 8 до 50 мм.

Одношарова: від 8 до 50 мм.

Середня товщина штукатурки 10 мм, мінімальна — 8 мм. При розміщенні проводки в штукатурному шарі товщина штукатурки над проводкою повинна становити мінімум 5 мм.

У виняткових випадках на окремих ділянках стін товщина штукатурного шару може досягати 50 мм. Однак, в даному випадку, кращим є двошарове нанесення (при товщині шару понад 35 мм), що забезпечить зменшення загального часу висихання штукатурного шару перед наступною обробкою.

Двошарова: від 35 до 50 мм.

Вирівняти перший шар товщиною 35 мм трапецієподібною рейкою і, поки він м'який, хвилюподібно «причесати» штукатурним гребенем. Після висихання отриманий шар обробити ґрунтовкою KNAUF Grundiermittel (розбавити водою у співвідношенні 1:3). Після повного висихання ґрунтовки нанести другий шар штукатурки.

Бетонні перекриття штукатуряться в один шар товщиною не більше 15 мм.

Штукатурка в якості основи під плитку

Придатна для застосування в кухнях і ванних кімнатах житлових приміщень (в т.ч. в школах, лікарнях, готелях) в якості штукатурної основи під облицювання плиткою. Штукатурку наносять в один шар товщиною не менше 10 мм. Стіни вирівнюють до шорсткого стану, поверхня не загладжується. Спечений наліт, що утворився, слід видалити. Перед облицюванням плиткою повністю висохлу штукатурку (залишкова вологість — не більше 1 мас.%) обробити ґрунтовкою Tiefengrund. У місцях можливого потрапляння на плитку бризок води поверхню штукатурки обробити гідроізоляційною мастикою Flächendicht із застосуванням герметизуючої стрічки Flächendichtband.

Температура/мікроклімат під час обробки

Під час штукатурення температура повітря у приміщенні, а також оброблюваної основи має бути не нижче +5 °C і не вище +30 °C. Свіжий розчин і нанесену штукатурку захищати від впливу низьких температур до повного висихання.

Час обробки

Час роботи з готовою розчиною сумішшю від моменту замішування становить приблизно 180 хвилин (за температури +20 °C). Забруднені ємності, інструменти та обладнання скорочують час обробки.

Висихання

Для швидкого висихання необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщення. Залежно від температури, відносної вологості повітря і вентиляції час висихання шару штукатурки товщиною 10 мм становить в середньому приблизно 14 днів. За неоптимальної температури / відносної вологості повітря час висихання може збільшитись.

При низькій температурі у приміщенні прямий обігрів оброблених поверхонь не допускається.

Висихання

Для швидкого висихання необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщення. Залежно від температури, відносної вологості повітря і вентиляції час висихання шару штукатурки товщиною 10 мм становить в середньому приблизно 14 днів. За неоптимальної температури / відносної вологості повітря час висихання може збільшитись. При низькій температурі у приміщенні прямий обігрів оброблених поверхонь не допускається.

Чистка

Прилади, інструменти і обладнання після використання вимити водою.

Технічні характеристики

Найменування	Нормативний документ	Одиниця вимірювання	MP 75
Реакція на вогонь	ДСТУ EN 13501	–	A1 (негорючий матеріал)
Час обробки	–	хв.	прибл. 180
Час висихання	–	дні /10 мм	прибл. 14

Оздоблення

Нанесення всіх наступних покриттів і облицювань допускається після повного висихання шару штукатурки, відсутності усадочних процесів і пилу на поверхні. Залежно від типу подальшого покриття поверхня штукатурки попередньо обробляється ґрунтовкою. У разі обклеювання стін шпалерами попередньо наноситься клей для шпалер.

Потреба/витрата матеріалів

Найменування	Товщина шару у мм	Приблизна витрата у кг/м ²
MP 75	10	8,5

Вказані дані є приблизними і можуть змінюватися в залежності від типу основи. Точну витрату слід визначати на об'єкті.

Програма поставок

Найменування	Одиниця упаковки	Упаковка	Артикул	EAN
MP 75	30 кг	40 мішків/піддон	00207344	4820113531361



У Центрі завантаження на сайті www.knauf.com можна переглянути усі актуальні документи Кнауф.
knauf.com/uk-UA/tools/download-center

ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»

Україна 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8
Тел: +380 44 277 9900
info_ua@knauf.com

Філії:

Дніпро +380 67 502 1707
Івано-Франківськ +380 67 409 9713
Львів +380 67 342 7169
Одеса +380 67 484 6768
Харків +380 67 243 4050

www.knauf.com

Конструктивні, статичні та будівельно-фізичні властивості систем Кнауф можуть бути забезпечені лише за умови використання виключно компонентів систем Кнауф або рекомендованої компанією Кнауф продукції.

Залишаємо за собою право на технічні зміни. Чинним є актуальне видання документа. Наведені відомості відповідають нашому нинішньому технічному рівню. Окрім цих рекомендацій під час виконання робіт виконавець повинен дотримуватись відповідних вимог, норм і правил щодо будівельних робіт. Наша гарантія поширюється лише на бездоганну якість наших матеріалів. Дані щодо витрати, кількості та виконання є орієнтовними значеннями і не можуть беззастережно застосовуватися у разі відмінних умов. Всі права захищені. Будь-які зміни, передрукування та фотомеханічне відтворення, навіть часткове, потребують нашого письмового дозволу.