



насичений білий колір



регулює мікроклімат в приміщенні

KM MultiFinish ШПАКЛІВКА ФІНІШНА

- для тонкошарового шпаклювання всередині приміщень вручну з нормальною вологістю і температурою;
- для вирівнювання стін і стель з нерівностями до 5 mm або для заповнення стиків та вибоїв збірних залізобетонних елементів;
- як фінішна шпаклівка для підготовки великої поверхні з гіпсокартонних плит або штукатурки під високоякісне фарбування.



універсальне застосування



товщина нанесення 0,2 - 5 mm



легко піддається сухому шліфуванню



швидка обробка

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

KM MultiFinish шпаклівка гіпсова універсальна фінішна

– це універсальна суха шпаклювальна суміш на основі натурального гіпсового в'язучого, модифікована мінеральними та спеціальними добавками, що забезпечують високу якість та відмінний кінцевий ефект (ідеально гладку поверхню).

Властивості:

- > універсальність;
- > підвищена пластичність;
- > зносостійкість;
- > тріщиностійкість;
- > висока продуктивність при нанесенні;
- > ідеальна гладкість поверхні;
- > тривалий час обробки;
- > короткі терміни висихання;
- > насичений білий колір, що зменшує витрату фарби при подальших малярних роботах;
- > легко піддається сухому шліфуванню;
- > мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь від 0,2 mm;
- > зручно укладається;
- > продукт на основі гіпсового в'язучого власного виробництва;
- > складається з мінералів природного походження;
- > регулює мікроклімат в приміщенні;
- > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
- > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу	Суха суміш на основі гіпсового в'язучого, мінерального наповнювача та спеціальних добавок
Товщина шару шпаклівки	Мінімальна товщина: від 0,2 mm Максимальна товщина: до 5 mm
Кількість води (водопотреба)	0,6-0,7 l води на 1 kg сухої суміші
Час використання готової розчинової суміші	не менше 70 хвилин
Міцність на розтяг при вигині через 7 діб	не менше ніж 1,0 МПа
Міцність на стиск через 7 діб	не менше ніж 2,5 МПа
Міцність зчеплення з основою	не менше ніж 0,3 МПа
Паропроникність	0,089 mg/m-h-Pa
Усадка	не більш ніж 0,5 mm/m
Тріщиностійкість	відсутність тріщин на шарі товщиною 5 mm
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища	від +5°C до +30°C

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Витрата сухої суміші

При рівній поверхні приблизно 0,8-1,0 kg на 1 m² поверхні при товщині шару 1 mm.

*Витрата залежить від рівності основи та навичок виконавця.

Поверхня

- > гіпсокартонні плити;
- > гіпсові та цементні штукатурки;
- > бетонні поверхні.

Підготовка поверхні

Поверхня для шпаклювання повинна бути рівною, сухою, міцною, незамерзлою. Поверхню слід очистити від бруду, пилу, залишків фарб та відшарувань, з бетону видалити залишки опалубного мастила, жирів. Дуже гладкі основи потрібно обробити сталевією щіткою або абразивним папером. Поверхні з високою поглинальною здатністю та поверхні зі щільною гладкою структурою (а також щільні гладкі поверхні) рекомендується попередньо обробити ґрунтовкою, а бетонні поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину

Шпаклівку гіпсову KM MultiFinish засипати в ємність з чистою холодною водою у співвідношенні 1 kg суміші приблизно на 0,6-0,7 l води (1 мішок 25 kg суміші приблизно на 15-17 l води). Перемішати до утворення консистенції густої сметани за допомогою будівельного міксера на малих обертах. Через 3-5 min розчинну суміш повторно перемішати до отримання однорідної маси без грудок за допомогою. За необхідності додати суміш або воду для отримання необхідної консистенції і знову перемішати. Для вирівнювання значних нерівностей шпаклівку слід готувати густішої консистенції.

Виконання робіт

Під час виконання робіт температура навколишнього середовища, основи та матеріалу має бути не менше +5°C. Готова до застосування суміш наноситься на поверхню вручну за допомогою широкого металевого шпателя з нержавіючих матеріалів вертикально знизу вгору або навпаки. Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь становить від 0,2 mm.

При закладенні швів між бетонними елементами, вирівняти розчинну суміш до одного рівня з прилеглою поверхнею. При необхідності, шпаклювання провести в два прийоми. Якщо ця поверхня готується під фарбування, то рекомендується використовувати армуючу стрічку.

При суцільному шпаклюванні плоских бетонних поверхонь розчинну суміш нанести і розрівняти за допомогою широкого шпателя, правила або «швейцарського сокола». Через 50 min загладити. Ймовірні нерівності зрівняти шліфувальним папером. Легко піддається сухому шліфуванню.

Час використання готової розчинової суміші - не менше 70 min, в залежності від виду основи, температури навколишнього середовища і консистенції розчину.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- > Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь - не менше 0,2 mm.
- > Всі наступні роботи (поклейка шпалер, фарбування) повинні проводитись тільки після повного висихання нанесеного матеріалу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- > Не використовувати для шпаклювання стиків гіпсокартонних плит.
- > При високій температурі навколишнього середовища і основи термін використання розчину скорочується.
- > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
- > Не допускається додавання в шпаклювальну суміш інших матеріалів, оскільки це може погіршити її властивості.
- > Матеріал, що затужавів, більше не використовувати. Додавання води або додаткове перемішування не забезпечують відновлення робочих властивостей розчину.
- > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу роботи з розчином. Обладнання та інструменти одразу після використання промити водою.
- > При потрапленні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

9 місяців, при дотриманні правил транспортування і зберігання згідно з ТУ, в неушкодженій упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Мішки із сумішшю KM MultiFinish зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу чергу.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром.

Маса нетто 25 kg. Палетовані на дерев'яному піддоні розміром 1200×900 mm по 45 мішків, заповані термоусадковою плівкою.

Маса нетто 5 kg. Палетовані по 252 мішки на дерев'яному піддоні розміром 1200×900 mm, заповані термоусадковою плівкою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.

Упаковку утилізувати як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність шпаклівки гіпсової універсальної фінішної KM MultiFinish вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, зазначених в даному технічному описі.



KM MultiFinish
ШПАКЛІВКА ФІНІШНА
5 kg, 25 kg

Виробник: ТОВ "КРУ МІКС"
77422, Івано-Франківська область,
Івано-Франківський р-н, с. Ямниця, Україна

Відділ продажу: Телефон:
+38 /067/ 344-82-09
e: sales@krumix.ua
www.krumix.ua

