

NORDICA EKO

Глянцева фарба для будинку

Водорозчинна фарба на основі акрилату для зовнішніх дерев'яних поверхонь. NORDICA EKO створює глянцеву та міцну поверхню, яка відштовхує бруд, а також зберігає свій зовнішній вигляд, колір і блиск протягом тривалого часу.



Застосування: Нові та раніше пофарбовані акрилатними фарбами дерев'яні поверхні, наприклад, зовнішні стіни, лобові дошки та інші дерев'яні елементи підшивки даху, а також зовнішні дерев'яні елементи вікон та дверей. Також може використовуватися для ремонтного фарбування більшості поверхонь, раніше пофарбованих олійними та алкідними фарбами, якщо поверхні перебувають у хорошому стані.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	Фінський прапор-ключ
Об'єкти для нанесення	Зовнішні стіни
Рекомендована поверхня	Стругана деревина, Дрібнопиляна деревина, Олійна фарба, Акрилатна фарба, Попередньо заґрунтована дошка
Сухий залишок	Прибл. 35 % за об'ємом
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/d): 130 г/л. VOC продукту: макс. 130 г/л.
Практичні витрати	5 - 8 м ² /л.
Кольори	Згідно з картами кольорів для зовнішніх поверхонь.
Система тонування	Teknomix
Блиск (60°)	Глянцевий
Розчинник	Вода.
Густина	Прибл. 1,2 г/мл
Зберігання	Не допускайте замерзання.
Пакування	База 1, база 3: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. База 5: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
	Наявність залежить від країни.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні

НОВА ДЕРЕВ'ЯНА ПОВЕРХНЯ:

Обробіть поверхню якомога швидше. Принаймні ґрунтування найкраще зробити під час будівництва влітку.

Видаліть з поверхні все покриття, що відшаровується, а також бруд, пил і цвіль. За потреби використовуйте засіб для чищення фасаду RENZA FACADE.

ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНА АБО СТАРА ДЕРЕВ'ЯНА ПОВЕРХНЯ:

Замініть пошкоджені дерев'яні елементи новими. Видаліть все покриття, що відшаровується, а також бруд і пил. Повністю видаліть пошкоджені шари фарби. Зверніть увагу, що адгезія старого товстого шару фарби до основи могла стати слабкою, тому фарбу слід видалити, навіть якщо на вигляд вона не має пошкоджень. Старий шар фарби видаляється насамперед вишкрібанням або чисткою дротяною щіткою та, можливо, нагріванням поверхні спеціально призначеним інфрачервоним обігрівачем. Або ж можна використовувати засіб для видалення фарби чи піскоструминне очищення. Поверхня старого покриття, нанесеного олійною фарбою, може бути в поганому стані: сильно крейдована, запилена та крихка. Такі типи поверхонь повинні бути ретельно очищені, щоб нова фарба мала належну адгезію до основи. Деякі традиційні типи фарб, такі як фарба з червоної вохри та фарба на основі парафінової олії, утворюють крихке та запилене покриття, на якому не можна проводити ремонтне фарбування за допомогою даного продукту. Якщо є сумніви щодо адгезії, необхідно зробити тестове фарбування. Поверхні обробіть засобом для чищення фасадів RENZA FACADE і ретельно промийте водою.

Ґрунтування

Покрийте необроблену дерев'яну поверхню прозорим ґрунтовкним з серії WOODEX.

Заґрунтуйте дерев'яні поверхні ґрунтувальною фарбою NORDICA PRIMER.

Крім того, перед нанесенням фінішного покриття торці деревини, проґрунтованої промисловим способом та/або обробленої ґрунтівною фарбою, потрібно повторно обробити ґрунтівним антисептиком або ґрунтівною фарбою.

Метод нанесення

Пензлик, Малярна щітка, Розпилювач

Нанесення

Для отримання однорідної поверхні підготуйте достатню кількість фарби в одній ємності. Таким чином вдасться запобігти появі відмінностей у кольорі.

Ретельно перемішайте перед використанням. Нанесіть один-два рази. Якщо продукт наноситься розпиленням, тоді для забезпечення адгезії поверхню слід обробити щіткою.

Відповідне сопло для безповітряного розпилювача — 0,015–0,021".

Умови нанесення

Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Вологість деревини має бути менше 20 %. Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря – нижче 80 %. Уникайте нанесення під прямими сонячними променями.

Час висихання

+23 °C / 50 % RH

- суха на дотик

1 г

- нанесення наступного шару

4 г

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Стійкість

Атмосферостійкість: Дуже висока.

Очищувач

Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENSA BRUSH. Негайно після використання вимийте інструменти.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.