

Код продукту: G140	Комерційна назва: VF BIANCO 311 TIX
--------------------	-------------------------------------

Опис: Двокомпонентний поліуретановий тиксотропний білий ґрунт

### Властивості

Основна область застосування	Двокомпонентний, тиксотропний, пігментований поліуретановий ґрунт. Використовують для меблів в інтер'єрі. Має підвищену еластичність, добре шліфується і хороша властивість заповнювати.
Метод Нанесення	Розпилення, налив
Термін придатності	1 рік

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	150-200 г/м <sup>2</sup>	В'язкість	34 " +/-4" DIN 8
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	75 +/-2 %
Каталізатор	B180 50%	Питома вага	1,550 +/-0,050 кг/л
Розчинник	P730 20%	Блиск	
Час життя суміші	2 години	Ph	

### Загальна інформація

Сушіння при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	20-30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	2 години		
Шліфування	12 годин	Час сушіння	-
Наступне покриття	40 хв		
Штабелювання	12 годин	Час охолодження	-

### Рекомендації щодо нанесення

Нанести, методом розпилення, 2 шари продукту G140 - VF BIANCO 311 із 50% каталізатора B180 - CAT. B 18 та 20% розчинника P730 - DIL. POL. EXTRA. Наступного дня шліфувати шліфувальним папером та нанести методом розпилення верхній фінішний шар, рекомендовано H36025 - VPK BIANCO 260 25 GLOSS.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B540	30%	Швидший
B400	30%	Швидший, менш еластичний

**Альтернативний розчинник**

P030 20%

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
----------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
------------	---