

 Коротка інфографіка (Quick Facts)

 Ефект: Вертиго / Травертин / Імітація кам'яних стін

 Екологічність: Екологічно чистий матеріал, не містить летких органічних речовин

 Час висихання: 20-40 хв (на відлипання) / 24 год (повне)

 Витрата: 1,2-2,2 кг (залежно від техніки нанесення)

 Нанесення: Кельма з нерж. сталі

## 1. ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- **Особлива міцність:** Virізняється особливою міцністю.
- **Стійкість до перепадів температур:** Стійка до перепадів температур, підходить для використання в інтер'єрі та екстер'єрі.
- **Декоративні ефекти:** Використовується для ефектів вертиго, травертин та імітації кам'яних стін.
- **Екологічність:** Екологічно чистий матеріал, не містить летких органічних речовин.

## 2. ОПИС МАТЕРІАЛУ

- Florina Kana - це декоративна акрилова штукатурка з крупнозернистим мармуровим наповнювачем.
- Має вигляд пластичної маси білого кольору.
- Призначення: підходить для використання в інтер'єрі та екстер'єрі.
- Готова до використання. Дистильованою водою розводиться лише якщо цього вимагає техніка нанесення.

## 3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач.
Наповнювач	Крупнозернистий мармуровий наповнювач.
Питома вага (щільність)	1,60 ± 0,02 кг/л.
Витрата	Від 1,2 до 2,2 кг (залежно від техніки нанесення).
Розведення	Готова до використання. Розводиться дистильованою водою тільки якщо цього вимагає техніка нанесення.

Висихання на відлипання 20-40 хвилин.

Повне висихання 24 години.

Інструмент для нанесення Кельма з нерж. сталі.

Умови нанесення і висихання Температура +5°C...+35°C, відносна вологість 80%.

Гарантійний термін 12 місяців у закритій оригінальній упаковці при температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%.

#### 4. ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні:

- Наноситься на сухі поверхні, очищені від пилу і бруду.
- Поверхня має бути пофарбована кварцевим ґрунтом.
- При підготовці допустимі шорсткості, подряпини.

Технологія нанесення:

1. Нанесіть матеріал кельмою з нерж. сталі.
2. За потреби техніки нанесення розведіть дистильованою водою.
3. Для захисту використовуйте віск Vermix Clear або Vermix SL Fleck з вкрапленнями слюди. Для відблиску з ефектом перлини поверх фактури можна наносити Chiaro Silver/Gold/Pearl або декоративну фарбу Perla Seta, а також лак Luminex - залежно від бажаного результату.

Умови виконання робіт:

- Під час нанесення і в наступні кілька годин для висихання температура повинна бути не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.
- Час висихання: 20-40 хвилин (на відлипання), повне висихання - 24 години.
- Очищення інструментів після роботи здійснюється водою.

#### 5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕКА

- **Термін придатності:** 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.
- **Зберігання:** При температурі +5°C...+35°C та відносній вологості 80%. Обережати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.
- **Екологія:** Не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.