Технічний бюлетень

# SUPERGRUND

## Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем для гладких і непористих основ

### Опис

SUPERGRUND - це готова до використання ґрунтовка, що не містить розчинників, яка складається з синтетичних смол і кварцового піску, призначена для використання на гладких і непористих основах.

- На водній основі, майже без запаху - ідеально підходить для внутрішніх робіт.
- Готова до використання.
- Швидко висихає.
- Висока покривна здатність.
- Підходить для теплих підлог.

### Сфери застосування

SUPERGRUND використовується для підготовки гладких або непористих основ, щоб гарантувати міцну адгезію та шорстку поверхню перед укладанням плитки. Також використовується як ґрунтовка для декоративних мікроцементних покриттів DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH та готового декоративного покриття ACRYL-DECO FINISH. Підходить для різних основ, включаючи цементні промислові підлоги, ангідритові та магнезитні стяжки, існуючу плитку, мармур, природний камінь, металеві та дерев'яні підлоги, ПВХ, лінолеум тощо. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

### Технічні дані

| | |
|---|---|
| Форма: | рідина |
| Колір: | червоний |
| Густина: | 1,39 кг/л |
| Час нанесення наступного шару: | 1 год при +20°C |

### Вказівки щодо застосування

**1. Поверхня для нанесення**
Основа, перед ґрунтуванням, повинна бути сухою, очищеною від пилу, жиру, бруду тощо

**2. Процедура нанесення**
Перед застосуванням, SUPERGRUND слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Для непористих основ SUPERGRUND виливають безпосередньо з контейнера на основу й розподіляють валиком або пензлем в один тонкий шар. Якщо після нанесення першого шару поверхня не була повністю покрита матеріалом, то слід нанести другий шар, коли висохне перший. Клей для плитки можна наносити через годину після ґрунтування при температурі +20°C.
В разі використання на пористих основах SUPERGRUND слід розбавляти до 10% чистою водою, залежно від поглинаючої здатності основи та рівномірно наносять на основу валиком або пензлем. Клей для плитки можна наносити після висихання ґрунтовки.
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH або ACRYL-DECO FINISH можна наносити через 24 години після повного висихання ґрунтовки.

### Витрата

150-200 г/м$^2$, залежно від поглинаючої здатності основи.

### Упаковка

SUPERGRUND постачається у пластикових контейнерах по 1 кг, 5 кг і 20 кг.

### Термін придатності — Зберігання

24 місяці з дати виробництва, за умови зберігання в оригінальній невідкритій упаковці при температурі від +5ºC до +35ºC та в місцях, захищених від впливу прямого сонячного випромінювання та морозу.

### Примітки

- Температура під час нанесення та висихання ґрунтовки повинна бути від +5ºC до +30ºC.
- Перед нанесенням наступного шару ґрунтовка повинна повністю висохнути.

# SUPERGRUND

## Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Відповідно до вимог Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця A), максимальний допустимий вміст ЛОС для продуктів підкатегорії «H» типу WB становить 30 г/л (2010), якщо цей продукт готовий до застосування.
Готовий до застосування продукт SUPERGRUND містить не більше ніж 30 г/л ЛОС.

**ISOMAT S.A.**
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
**ГОЛОВНИЙ ОФІС: САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ**
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece (Греція)
**Тел.:** +30 2310 576000
**www.isomat.eu ел. пошта: support@isomat.eu**

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому бюлетені, базуються на знаннях та досвіді відділу досліджень та розробки нашої компанії, а також на результатах практичного застосування цього продукту протягом тривалого часу. Оскільки умови використання продукту на об'єктах не контролюються нашою компанією, рекомендації та поради щодо способу його застосування надаються без гарантії. Отже, відповідальність за підтвердження придатності вибраного продукту для передбаченого застосування покладається на користувача. Цей випуск технічного бюлетеня автоматично скасовує чинність будь-якого попереднього випуску, присвяченого тому самому продукту. | Випуск: 24.10.19