

## Технічний паспорт

Багатоповерхнева емаль на водній основі

код ES7202NXXXXXX



## ОПИС

Naturaqua Genesis — це готова до використання емаль нового покоління на водній основі з високою покривною здатністю. Вона добре лягає на будь-яку поверхню та пропонує високі характеристики з точки зору хімічної стійкості до м'яких мийних засобів та механічної стійкості: вона стійка до плям, не жовтіє, водовідштовхувальна, має добру стійкість до стирання та по ній можна ходити. Naturaqua Genesis також вирізняється своїми характеристиками нанесення: відмінна розтікання, швидке висихання, висока покривна здатність в один шар та високий рівень однорідності. На етапі підготовки поверхні не потрібні спеціальні ґрунтовки (за деякими винятками). Її можна мити. Технологія на водній основі робить продукт без запаху, з низьким вмістом легких органічних сполук та ідеальним для внутрішнього застосування. Доступна в 10 сучасних відтінках, включаючи 25 глянцевого матових варіантів. Доступні кольорові основи:

Бпрозоре сидіння	Ббілий аза
10 глянець	10 глянець
25 блиску	25 блиску
50 глянець	50 глянець
70 блиску	70 блиску



## СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Це ідеальний продукт для того, щоб вдихнути нове життя у старі поверхні з дерева, металу, скла, пластику, кераміки, тканини та навіть стін. Як у приміщенні, так і на вулиці.

## СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідність **EN 71.III**, безпечний для дитячих іграшок. Відповідність **Французький ЛОС класу А+**, дотримання **ХАССП**.

здатися

10-12 м<sup>2</sup>/л на шар, залежно від способу нанесення та поглинаючої здатності основи. Рекомендується нанесення двох шарів.

## ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ

Готовий до використання продукт. За потреби розбавити водою на 10-20%.

Очистіть водою.



Схарактеристики	УМ.	В <sub>кохання</sub>
Щільність (середня) ±0,10	г/см <sup>3</sup>	1,05 прозорий, 1,10 білий
Ввологість (середня) Ford #6	Стощо	45
Вміст твердих речовин (середній)	%	45 ± 2
ТЧас висихання, один шар (20°C)	або	4- 24
Повне висихання (20°C)	години	48
Г стандартна втрата кольору	Г одиниця втрат	25
Глянцеві основи для тонування	Блок блиску	10, 25, 50, 70

#### ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

**Деревина сирий:** Шліфування там Відшліфуйте поверхню наждачним папером зернистістю 150-180; за необхідності пропилососьте та знежирте. Нанесіть ґрунтовку Borma Shield, код 3630, на зовнішні дерев'яні поверхні.

**Фарбоване дерево:** Видаліть пил та жир з поверхні. Якщо стара фарба відшаровується, рекомендується попереднє шліфування (наждачний папір із зернистістю 150-180).

**Метал:** Якщо іржа є, видаліть її абразивним папером або щіткою та нанесіть антикорозійну ґрунтовку на водній основі NAT6915XX.

**Пластик, оцинкований листовий метал, скло, кераміка:** Злегка відшліфуйте поверхню зернистістю 180-240, пропилососьте, знежирте та очистіть. Розгляньте можливість нанесення *Фіксуючий ґрунт для складних основ, 6971.*



Розподіліть засіб по поверхні пензлем, розпилювачем або валиком із середнім ворсом.



Дайте висохнути протягом 4-24 годин.



Нанесіть другий шар для досягнення високої покривної здатності та однорідності.



Зачекайте 48 годин, поки він повністю висохне.

**ТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ** Добре перемішайте перед використанням. Допускається нанесення товстих або нерівномірних шарів, хоча це може призвести до тривалого або нерівномірного висихання.

Нанесення значної товщини шару за високих температур або наявності скупчень продукту у литих виробках може призвести до появи тріщин, які зазвичай вважаються відповідними загальному ефекту. Для полегшення нанесення на складні основи, розбавте продукт на 10-20%.

Продукт сумісний з типами основ, переліченими в розділі «Галузе застосування». Усі поверхні повинні бути ретельно знежирені та очищені перед нанесенням.

Рекомендується не наносити під прямими сонячними променями, на гарячі поверхні або при температурі нижче 10°C.

Завжди проводьте попереднє випробування на жертвній ділянці, щоб побачити, чи відповідає ефект бажаному.