

Kiilto Solid



Клей на основі ПВА з високим вмістом твердих речовин для постійного монтажу. Сумісний з ізоляцією від ударного шуму: корком, мозаїкою та паркетом.



- високий вміст сухого залишку
- клей легко наносити

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для поглинаючих та непоглинаючих поверхонь усередині приміщень, підходить для сухих приміщень.

Сумісність для приклеювання покриттів:

- Інженерна дошка
 - Мозаїчний паркет
 - Штучний паркет
 - Також використовується паркетна дошка на фанері, але лише в поєднанні з механічним кріпленням.
- Підходить для підлог з підігрівом та роликовим навантаженням.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Основа має бути сухою, міцною, рівною, без пилу та речовин, що погіршують адгезію. Загалом, рекомендується вирівнювання бетонних основ відповідною низькоколужною іривнювальною сумішшю від Kiilto. Якщо основа - фанера, вона повинна бути схвалена виробником плити.

Акліматизація дерев'яної підлоги повинна відбуватися щонайменше 48 годин перед укладанням.

Примітка! Під час приклеювання дерев'яної підлоги основа повинна мати міцність на розтяг > 1,5 МПа.

Відстань до стіни або твердих предметів повинна бути щонайменше 5 мм залежно від типу дерев'яної підлоги. Завжди дотримуйтесь рекомендованих інструкцій виробника дерев'яної підлоги з укладання.

Спосіб роботи:

- Нанесіть достатню кількість клею відповідним зубчастим шпателем.
- Укладіть дерев'яну підлогу протягом робочого часу для мокрого склеювання протягом 20 хвилин.
- Міцно притисніть дерев'яну підлогу до повного контакту з клеєм.
- Перевірте, чи досягнуто повного зволоження зворотного боку дерев'яної підлоги.

Укладання дерев'яних підлог завжди слід виконувати на мокрій клей.

Примітка! Рекомендується шліфувати та обробляти лаком або олією не раніше ніж через 3-6 днів після укладання, залежно від умов роботи.

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	Бетон: 80 % RH
ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРИМКИ	біля 20 хв. (+20 °C, 50 % RH)
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18-25 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає (клейовий шов витримує холод)
ВИТРАТА	1,7 м ² / л
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	прибл. 1,3 кг/л
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	ПВА
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	15л
ЗБЕРІГАННЯ	У нерозкритій упаковці 18 місяців з дати виробництва. Не піддавати дії температур нижче +5°C або вище +30°C. Після тривалого зберігання перемішати перед використанням.

ОЧИЩЕННЯ

Свіжі плями можна видалити водою. Затверділий клей можна видалити лише механічно. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника підлоги з догляду.

Покриття	Насічка	Витрата	Міцність поверхні на розтягування
Інженерна дошка, мозаїчний паркет, паркетна дошка, пробкове покриття для звукоізоляції сходів.	B11	1,7 м ² / л, 1300 г/м ²	> 1,5 МПа
Паркетна дошка на фанері з механічним кріпленням	B11	1,7 м ² / л, 1300 г/м ²	

ЗУБЧАТІСТЬ ШПАТЕЛЯ

B11



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Час робіт, зазначений у цьому паспорті продукту, базується на лабораторних випробуваннях за температури +18-20°C та відносної вологості 50%. Зверніть увагу, що час висихання залежить від температури та вологості. Різниця в місцевих умовах та практиках роботи впливає на характеристики та результати використання продукту. Ми гарантуємо високу якість нашої продукції відповідно до нашої Системи управління якістю. Ми не несемо відповідальності за неправильне використання продукту або переважаючі умови роботи, які ми не контролюємо. Ми не несемо відповідальності за кінцевий результат. Правильне використання продукту передбачає, що користувач прочитав та ознайомлений зі змістом інструкцій з експлуатації, якщо такі є.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Рекомендуємо використовувати відповідні захисні рукавички та окуляри. У разі потрапляння в очі негайно промити водою. Уникайте зайвого контакту зі свіжим продуктом на шкірі, у разі потрапляння його на шкіру змийте водою з милом. Див. більше інформації в паспорті безпеки. Більше інформації щодо утилізації продукту та упаковки можна знайти на сайті www.kiilto.com.