

# PRIMER-T

## ПРАЙМЕР-Т

### 1-компонентный грунт для непористых оснований

#### Описание

**PRIMER-T<sup>®</sup>** - это 1-компонентный бесцветный грунт, созданный для обеспечения надежного сцепления **HYPERDESMO-T<sup>®</sup>** с непористым, глянцевым основанием. Несмотря на то, что **PRIMER-T<sup>®</sup>** создан «под **HYPERDESMO-T<sup>®</sup>**» он с успехом может применяться и для других продуктов системы HYPERDESMO. Химический состав продукта – это композиция влагореактивных органосиланов, растворителей и добавок. Материал быстро высыхает и позволяет наносить основное покрытие уже через 10-15 минут.

#### Область применения

- Глянцевая плитка
- Стекло
- Полированный мрамор, гранит

#### Ограничения

- Не наносить излишек продукта на поверхность. Протереть поверхность тряпкой, смоченной **PRIMER-T<sup>®</sup>**.

#### Особенности и преимущества

- Быстрая полимеризация
- Готов к применению
- Не оставляет пятен
- Простота нанесения

#### Способ нанесения

Очистить поверхность механически или моющим аппаратом высокого давления. Убрать с поверхности следы масел, жира, отшелушивающихся покрытия, цементное молоко и т.д. При необходимости провести кислотную очистку.

Смочить комок ветоши в **PRIMER-T<sup>®</sup>**. Протереть поверхность этим куском ветоши, не оставляя на поверхности лужиц материала.

Поверхность готова к нанесению основного слоя через 10-15 минут.

#### Чистка инструмента

Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.

#### Расход

0,03 - 0,06 л/м<sup>2</sup>

#### Упаковка

20л, 5л, 1л

#### Хранение

**PRIMER-T<sup>®</sup>** хранить в заводской упаковке при температуре 5 - 25<sup>0</sup>С в сухом месте минимум 12 месяцев. При открытии ведра с краской использовать его как можно быстрее.

## PRIMER-T

### Технические характеристики

#### Жидкость

характеристика	ед. изм.	величина
Плотность	кг/л	0,83
Вязкость (Брукфилд)	сР	40
Температура вспышки	°С	42
Нанесение основного слоя (при 25°С)	мин	10-15