


# PALINAL®

High Technology Paint



# 861.P028

## Универсальная бежевая шпатлевка


Универсальная бежевая полиэфирная шпатлевка подходит для крупных ремонтных работ, стандартных и доводочных.

Нанесение на отшлифованный и обезжиренный голый металл, гальванизированные и алюминиевые подложки, стекловолокно, эпоксидные грунты.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота нанесения
- Хорошее наполнение
- Твердое покрытие
- Отличная шлифуемость
- Идеально гладкое покрытие

### ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	100 : 1-3%	
	Шпатлевка	<b>861.P028</b>	100% по весу
	Отвердитель	<b>864---</b>	1-3% по весу
	Разбавитель	-	-

### НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20°C) после добавления отвердителя	4-6 мин
	Вязкость DIN/4	Не растекается
	Размер дюзы	-
	Давление	-
	Количество слоев	1-2
	Межслойная выдержка	6-7 мин

## СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	<b>Выдержка</b>	-
	<b>Сушка</b> При 20 °C: При 60 °C:	20 мин -
	<b>ИК-сушка</b> Средние волны	-
	<b>Полировка</b> При 20 °C: При 60 °C:	-
	<b>Толщина сухогопокрытия</b>	200-1000 мкм
	<b>Расход готового к использованию продукта</b> (м <sup>2</sup> /кг x 1 мкм)	480

## ШЛИФОВКА

	<b>Орбитальная шлиф. машина (по сухому)</b>	P80-P120-P220
	<b>Орбитальная шлиф. машина (по мокрому)</b>	-
	<b>Ручное шлифование по мокрому</b>	-
	<b>Ручное шлифование по сухому</b>	P80-P120-P220
	<b>Нанесение следующего слоя покрытия</b>	20 мин

## СРОК ХРАНЕНИЯ

	<b>Срок хранения</b>	12 месяцев 5 < °C < 35
---	----------------------	---------------------------



Для избежания образования пятен на эмалях не добавлять более 3% отвердителя.

Не рекомендуется наносить данную шпатлевку при температурах ниже 10°C.

Не наносить на Wash Primer 868, синтетические антикоррозионные продукты 662 серии, нитро-эмали ns.407, термопластмассы и двухслойные эмали.

### ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.