PROSFAS

Ґрунтовка на силікатній основі без розчинників для цементних основ з високою проникаючою здатністю.





ПРИЗНАЧЕННЯ

Prosfas використовується для:

- укріплення слабких цементних основ або основ з поганими механічними характеристиками;
- зміцнення цементних стяжок, які мають тенденцію до розкришування поверхні через дефекти гідратації або відсутність в'яжучих;
- просочення та антипилової обробки цементних поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prosfas - це суміш силікатів у водному розчині з низькою в'язкістю та високими властивостями проникнення. Матеріал може проникати на глибину в декілька сантиметрів і після висихання покращує когезію цементних поверхонь.
Prosfas готовий до використання і не потребує розведення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте **Prosfas** на не поглинаючих або вологих поверхнях.
- Не використовуйте на стяжках **Mapecem** або **Mapecem Pronto**.
- Не використовуйте на ангідридних поверхнях.
- Не розбавляйте водою або розчинниками.
- При потраплянні крапель **Prosfas** на керамічну плитку, скло, мармур та металеві поверхні, негайно видаліть матеріал.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, чистою, очищеною від масел, лаку, вирівнювальних сумішей та інших матеріалів, які можуть перешкоджати проникненню **Prosfas.**

Нанесення

Розпилювачем або насосом нанесіть **Prosfas** на поверхню і рівномірно розподіліть щіткою або валиком до повного вбирання. На дуже крихкі або пористі основи може знадобитися більше ніж один шар матеріалу, в такому випадку зачекайте, поки попередній шар висохне.

Не допускайте накопичення надлишків **Prosfas**, оскільки вони утворюють блискучу антиадгезійну плівку. Щоб запобігти утворенню плівки, посипте останній шар **Prosfas** сухим піском і видаліть надлишки піску після висихання.
Розпочинайте вирівнювання або монтаж підлоги, переконавшись, що поверхня суха. Час висихання залежить від кількості використаного матеріалу, температури та вологості навколишнього середовища. Рекомендована температура нанесення від +5°C до +35°C.

ОЧИЩЕННЯ

Руки, інструменти та поверхні, що контактують з **Prosfas**, необхідно негайно очистити великою кількістю води. Після затвердіння матеріал видалити складно, і це можна зробити лише механічним способом.

ВИТРАТИ

Поверхні стяжок можна укріпити, використовуючи 0,5-0,7 кг/м2 **Prosfas**, але дуже пористі поверхні можуть потребувати в чотири-шість разів більше. Випробуйте матеріал на невеликій ділянці, особливо на дуже пошкоджених поверхнях. Нанесіть кілька шарів матеріалу, щоб оцінити, яку кількість **Prosfas** необхідно використати для зміцнення основи.

УПАКОВКА

Prosfas доступний у каністрах по 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

Prosfas можна зберігати 24 місяці в сухому місці в оригінальній упаковці. Захищати від морозу.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ТА НАНЕСЕННІ

Для отримання більш детальної інформації з приводу безпечного використання даного матеріалу, будь ласка, зверніться до останньої оновленої версії Паспорту Безпеки, яка доступна на сайті www.mapei.com. . ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типові значення)

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ	
Густина(г/см³):	1.19
Консистенція:	дуже текуча рідина
Колір:	прозорий
pH:	12
Вміст сухих твердих речовин (%):	24
В'язкість за Брукфільдом (мПа·с):	10
Температура нанесення:	від +5°C до +35°C
Час висихання:	мін. 24 години (в залежності від нанесеної кількості, температури та вологості навколишнього середовища)
Готовність до експлуатації:	після висихання

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.
Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.
Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.
БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна

+38 044 221 15 01 www.mapei.com.ua office@mapei.ua

531-2-2025-UA

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом