

TELALIT 0420

Отвердитель для высококачественных эпоксидных систем

Характеристика продукта

TELALIT 0420 представляет собой оптимально модифицированную смесь циклоалифатических полиаминов

Применение

TELALIT 0420 используется главным образом для высококачественных эпоксидных покрытий, заливки в строительстве и электротехнике, изготовления композитных соединений. Этот отвердитель придаёт эпоксидным смолам превосходные механические свойства, высокую прочность и быструю смачиваемость в случае использования как наполнителя для волокон, включая углерод. Этот отвердитель разработан для комнатных температур, обеспечивая среднее время жизни готовой композиции в диапазоне 1-2 часа.

Свойства продукта

Вязкость (25° C)	10-25	mPa.s	DIN 53015
Аминное число	600-650	mg KOH/ g	ISO EN
Водородный эквивалент	42,5	g/mol	-
Цвет	Max. 3	Gardner	ISO 4630-2
Плотность при 25° C	0,93-0,96	g/cm ³	ISO 2811-1

Соотношения отвердителя TELALIT 0590 и эпоксидных смол

	Время жизни	Свойства
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 474	20: 100	2 ч. Низкая вязкость
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 498	21: 100	3 ч. Низкая вязкость
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 508	22: 100	3 ч. Низкая вязкость, высокая
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 520	23: 100	2 ч. Высокая вязкость, высокая
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 525	23: 100	2 ч. Высокая вязкость, высокая
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 521	21: 100	4 ч. Средняя вязкость, повышенная
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 531	24: 100	3 ч. Низкая вязкость
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 574	24: 100	2 ч. Низкая вязкость
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 590	25: 100	2 ч. Средняя вязкость
TELALIT 0420 – CHS-EPOXY 619	27: 100	2 ч. Низкая вязкость

Хранение

TELALIT 0420 должен храниться в сухих помещениях, вдали от источников высокой температуры, предпочтительно в оригинальных, герметично закрытых контейнерах. При соблюдении этих условий и при поддерживаемой температуре 5 -25° C срок хранения – максимум 12 месяцев с момента производства .

Упаковка

TELALIT 0420 поставляется в 10 литровых полиэтиленовых канистрах , 200литровых стальных бочках, или другой согласованной заранее таре .

Выпущено : 05/2008
 Пересмотрено : 05/2011
 Качественная гарантия : 600341
 Выпущено для: Исследования Обслуживания Маркетинга

Поставщик

ООО "Эпокси Украина", г. Киев, ул. Автозаводская-83, т. 095- 574-6762,
 polymerbeton.uaprom.net, polymer@online.ua

