

Фарба для бетонних підлог «ВЕТОНПРОФ» ТМ КОРАБЕЛЬНА



- ✓ Час висихання – 60 хвилин
- ✓ Атмосферостійка
- ✓ Висока адгезія до основ
- ✓ Створює ударостійке покриття
- ✓ Утворює покриття стійке до короткочасної дії води, масла, миючих засобів



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

2.8кг; 12кг

<p>Призначення</p>	<p>Призначається для фарбування мінеральних (бетон, цемент, фіброцемент, цегла) та залізобетонних поверхонь, які зазнають інтенсивного механічного впливу всередині та зовні приміщень. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування бетонних підлог і конструкцій, зокрема промислових (виробничі, складські, торгові приміщення, гаражі та ін.), а також підходить для нанесення дорожньої розмітки.</p>
<p>Властивості</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Швидко висихає • Атмосферостійка • Надійна адгезія до різних поверхонь • Створює ударостійке покриття, спеціально розроблене для надійного захисту промислових підлог під високим механічним навантаженням • Утворює покриття стійке до короткочасної дії води, трансформаторного масла, розчинів миючих засобів • Не витримує дію бензину та дизельного палива

<p>Підготовка поверхні та фарбування</p>	<p>Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути сухою і очищеною від неміцних покриттів, пилу, крейдових і вапняних білил, масляних, жирових та інших забруднень. Нові бетонні поверхні слід фарбувати не раніше, ніж через місяць. Для ґрунтування поверхні рекомендовано використовувати розріджену фарбу для бетонних підлог, розріджену на 10-20% розчинником ПК Універсальний ТМ КОРАБЕЛЬНА. Перед використанням фарбу ретельно перемішати. При необхідності фарбу профільтрувати, розбавити розчинником ПК Універсальний ТМ КОРАБЕЛЬНА до робочої в'язкості. Увага! Не можна застосовувати уайт-спірит, сольвент та інші подібні розчинники. Фарбування проводити пензлем, валиком або фарборозпилювачем за температури фарби, повітря та поверхні від +5°C до +30°C та відносної вологості повітря не більше 80%. Не наносити матеріал під впливом прямих сонячних променів, у вітряну або вологу погоду. Для забезпечення оптимальних властивостей поверхню необхідно фарбувати у 2 шари. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 4 години. При нормальних умовах остаточну міцність покриття набуває через 7 днів після фарбування. При використанні для розмітки, наприклад паркінгів, прийнятна зносостійкість досягається нанесенням 3 і більше шарів.</p> <p>Для рівномірного кольору використовуйте фарбу однієї партії або змішайте різні партії перед фарбуванням. Якість покриття гарантується за умови дотримання рекомендацій на сайті polycolor.ua.</p>
<p>Технічні характеристики</p>	
<p>Склад</p>	<p>Акрилова смола, пігменти, наповнювачі, розріджувач, цільові добавки.</p>
<p>Стандарти якості</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-004-2002 • Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB)): 500 g/l. Ця продукція містить max 450 g/l ЛОС
<p>Колір</p>	<p>сірий</p>
<p>Фасовка</p>	<p>2.8кг; 12кг</p>
<p>Блиск</p>	<p>Матовий.</p>
<p>Густина (щільність)</p>	<p>1.3 кг/л</p>
<p>Витрати</p>	<p>140-180 г/м², при одношаровому покритті, в залежності від способу нанесення та типу поверхні.</p>
<p>Розбавлення</p>	<p>Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність ґрунтовки та збільшує час висихання.</p> <p>Увага! Не можна застосовувати уайт-спірит, сольвент та інші подібні розчинники.</p>
<p>Час висихання</p>	<p>1 година при температурі (23±2)°C та відносної вологості повітря 65%. Час висихання збільшується при зниженні температури або підвищенні вологості повітря, час висихання збільшується та залежить від товщини шару фарби.</p>
<p>Гарантійний термін зберігання</p>	<p>24 місяці від дати виготовлення.</p>
<p>Умови зберігання</p>	<p>Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, оберігаючи від вологи та прямих сонячних променів, подалі від харчових продуктів, у місцях,</p>

	недоступних для дітей. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайні відходи. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрити приміщення. При проведенні робіт рекомендовано використовувати захисні рукавички. БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологр»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.policolor.ua

10.03.26