



UNIKRIT MORTAR SL

ДСТУ Б.В.2.7.-126:2011

Високоміцна самовирівнювальна суміш для горизонтальних поверхонь 35 МПа товщиною 4-50 мм для зовнішніх та внутрішніх робіт

Для промислових підлог і паркінгів.

Для підлог з підігрівом

Може слугувати самостійним покриттям.

Ремонт промислових підлог і поверхонь, відновлення поверхні промислових майданчиків і автомобільних доріг з бетонним покриттям

Швидкий набір міцності.

Підвищена адгезія.

Витрата суміші	кг/м ² мм	1,9	
Витрата води	л	3-3,5	
Температура виконання робіт	°С	+5 до +30	
Придатність готового розчину	хв	15-20	
Товщина шару	мм	4-50	
Морозостійкість	цикл	50	
Усадка	мм/м	до 2	
Час перемішування суміші	хв	3	
Міцність на стиск :			
	6 год.	МПа	7
	24 год.	МПа	15
	28 діб	МПа	35
Міцність на вигин :		МПа	7
Адгезія до основи		МПа	1,7
Фасування		кг	25

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи рекомендується проводити при температурі від +5 до +25 °С.

Міцність основи на стиск не менше 15 МПа

-технологічне пересування по поверхні через 3 години (після укладання суміші);

-готовність до експлуатації через 7 діб;

-готовність до фарбування через 7 діб.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня основи повинна бути попередньо очищена від пилу, слідів жиру, масел і різного роду забруднень.

Основа повинна мати шорсткість поверхні не менше 3-5 мм,

щоб забезпечити гарне зчеплення із ремонтним розчином. Гладкі поверхні бетону потрібно насікти. Кромки дефектної ділянки слід оконтурити алмазним диском перпендикулярно поверхні на глибину щонайменше 20

мм. Перед початком робіт поверхню прогрунтувати акриловим ґрунтом **UNIKRIT ACRYLIC CM** витратою 200-250гр/м.кв , або іншим .

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Для отримання розчину слід змішати в чистій ємності 3,0-3,5 л чистої води (t від +15 ° С до +50 ° С) і 25 кг (1 мішок) **UNIKRIT MORTAR SL**. Повільно всипати суху суміш рідину при постійному перемішуванні будівельним міксером або електродрилем з міксерною насадкою. Перемішати 2-3 хвилини до отримання однорідного розчину без грудочок. Отриманий розчин витримати 2-3 хвилини для дозрівання. Після повторного перемішування, розчин готовий до застосування. Використовувати теплу воду, щоб приготований розчин мав температуру не менше 20°C. Час використання готового розчину – близько 10-20 хвилин. При проведенні робіт при низькій температурі навколишнього середовища, від +5 до +10 °С зберігати мішки при кімнатній температурі, для приготування суміші використовувати теплу воду. При температурі навколишнього середовища вище +25 ° С зберігати мішки у прохолодному місці, для приготування суміші використовувати холодну воду.

ДОГЛЯД ЗА ПОВЕРХНЮ

Під час схоплювання і набору первинної міцності, не менше доби, поверхня, що ремонтується, повинна бути захищена від втрати вологи. Для підтримки рівня вологості відремонтовану поверхню вкрити поліетиленовою плівкою або вологою мішковиною та регулярно зволожувати (розпорошувати) чистою водою впродовж Здіб. У спекотну суху погоду час догляду збільшується до 7 днів. Час повного набору міцності - 28 діб.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Паперовий мішок 25 кг – 12 місяців з дня виготовлення у сухому приміщенні на піддонах в оригінальній упаковці.

Допускається транспортування та зберігання при негативних температурах.