

# BINDER STONE-2K

Двокомпонентний клей для декоративного каменю,  
стійкий до ультрафіолетового випромінювання

Технічний інформаційний лист  
Код продукту : 18272

**TERAPOL**<sup>®</sup>  
CONSTRUCTION CHEMICALS



## Переваги

- Має відмінну механічну міцність.
- Підходить для пішохідного та автомобільного руху.
- Після нанесення на поверхні не накопичується вода.
- Швидке нанесення.
- Стійкий до ультрафіолетового випромінювання.
- Не містить розчинників.
- Відмінна стійкість до погодних умов.
- Легко наноситься.
- Екологічно чистий.
- Утворює відкрите пористе покриття.
- Дає змогу зрешувати рослини дощовою водою.

### ОПИС:

BINDER STONE-2K – клей на основі чистої епоксидної смоли. Цей в'язучий матеріал є вологостійким, застосовується для зв'язування кам'яних і мінеральних наповнювачів для створення стійкого підлогового покриття.

Це гібридна прозора рідина для натурального каменю, що не містить розчинників.

Це матеріал з відмінною проникаючою здатністю, стійкий до хімічних речовин.

### ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ :

Внутрішні та зовнішні покриття для підлоги,

Пішохідні доріжки,

Відкриті садові ділянки,

Доріжки,

Ландшафтні зони,

Паркувальні зони,

Тротуарні доріжки,

Парковки

### ВИТРАТА :

Як покриття, залежно від поверхні, 1,1 кг на 1 м<sup>2</sup> для товщини шару 1 мм. Як в'язуча речовина для натурального каменю, 5-6 % на масу каменю.

### ІНСТРУМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ :

Сталевий кельм, Сталева рейка



### ТИП УПАКОВКИ :

Комплект 16кг+8кг або 8кг+4кг

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	Прозорий
Щільність	1,00 - 1,10 г/см <sup>3</sup>
В'язкість (25°C)	300 ± 500 мПас
Вміст сухої речовини	100%
ПОВНЕ ВИСИХАННЯ	7 днів при 23°C
Термін придатності після змішування компонентів	240 хв.
Термін змішування	30-40 хв. при 23°C
Температура при застосуванні	+10°C - +30°C

### ЗАСТОСУВАННЯ:

Поверхні перед нанесенням мають бути очищені від олії, жиру і дрібних частинок. Поверхня має бути твердою, ущільненою і мати високу несучу здатність. Перед нанесенням матеріалу поверхня має бути підготовлена шляхом створення ущільненої несучої основи з використанням гравію і щебеню відповідної зернистості. Для поверхонь, що не вбирають вологу, таких як бетон і кераміка, слід вибрати відповідну ґрунтовку. Дефекти поверхні слід усунути за допомогою відповідних засобів.

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

У непошкодженій оригінальній упаковці може зберігатися в сухому місці за температури від +5°C до +25°C протягом 12 місяців. Розкриті упаковки слід використовувати негайно.

### ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА:

При нанесенні необхідно використовувати спецодяг, захисні рукавички, окуляри і маски відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки. Через подразнювальну дію невідтверджених матеріалів компоненти не повинні контактувати зі шкірою та очима, у разі контакту їх слід негайно промити великою кількістю води і мила, а в разі проковтування негайно звернутися до лікаря. Харчові продукти та напої не повинні потрапляти в зону застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для отримання детальної інформації слід звернутися до паспорту безпеки (MSDS).

### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

Дані, що містяться в цьому технічному документі, засновані на наших наукових і практичних знаннях. Компанія TERAPOL Yarı Kimyasalları San. A.Ş. несе відповідальність тільки за якість продукції.

