

Travertino Bianco

Опис продукту

Травертин (від італ. Travertino) - це вапняковий туф, який утворюється в результаті осідання карбонату кальцію з води вуглекислих джерел.

Anticatura Travertino Bianco - високоякісний декоративний вапняний матеріал на мінеральній основі з мармуровою крихтою, білого кольору. Використовується для обробки стін усіх видів в інтер'єрі і екстер'єрі з метою отримання декоративної дрібногранулярної фактурної поверхні. Дозволяє добитися ефекту натуральних кам'яних стін. Можлива різна техніка нанесення для досягнення різних ефектів.

Переваги

- Екологічний та екологічно чистий;
- Нетоксичний;
- Незаймистий;
- Створює красивий рельєфний візерунок з ефектом обробленого натурального каменю;
- Легко наноситься;
- Висока паропроникність і стійкість до плісняви.

Основа для нанесення

Матеріал підходить для нанесення на:

- Нову і стару штукатурку на водній основі.
- Поверхні зі старою фарбою на мінеральній або синтетичній основі (висушені, такі, що не осипаються, поглинаючі і правильно підготовлені).
- Різноманітні мінеральні будівельні суміші (за умови, що вони поглинаючі; поверхня має бути відповідно підготовлена згідно з вказівками щодо підготовки поверхні).

Обмеження:

- Не наносити на непросохлу поверхню.

- Не рекомендується наносити на зовнішні бетонні поверхні (оскільки матеріал при високому проникненні пари не володіє захисними властивостями від агресивного впливу вуглекислого газу, що є головною причиною руйнування бетонних поверхонь).

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Склад	Вапняний зернистий наповнювач, зв'язувальні смоли, добірний гранулят мармуру
Гранулометрія	max = 0,8 мм
Витрата матеріалу	1,5 - 2,2 кг/м ²
Кількість шарів	Мінімально 2 шари для підготовки основи
Розведення	Водою (додати 40% від маси матеріалу)
Температура нанесення	+10°C - +36°C (при відносній вологості не більше 75-80%)
Висихання на дотик	2 - 3 години
Повне висихання	20 - 25 днів (при температурі 20°C та вологості 75%)
Захисні засоби	1. ANTICATURA CERA LUCIDA 2. Greendeco Idrolite Pro

ANTICATURA CERA LUCIDA



Greendeco Idrolite Pro



Інструкція з використання

Підготовка матеріалу та інструменти

- **Інструменти:** кельма з нержавіючої сталі, пластик, губка, пензель.
- **Очищення інструментів:** водою.
- **Приготування:** розводиться водою (додати 40% від маси матеріалу), ретельно перемішати і дати постояти декілька годин. Повторно перемішати перед нанесенням.
- **Підготовка основи:** якщо немає необхідності зміцнювати основу із застосуванням ґрунтовки, радимо її зволожити перед нанесенням матеріалу, щоб не відбувалося зайвого поглинання води, що міститься в сполучних речовинах, і подальшого відшарування від основи.

Технологія нанесення

1. Нанести Travertino Bianco за допомогою шпателя з нержавіючої сталі товщиною матеріалу близько 1,5-2,0 мм.

2. Відразу ж після цього обробити матеріал тампоном для створення нерівномірних прожилок. В інших зонах тим же самим інструментом протампонувати, щоб створити брижі на поверхні (стільникові структура).
3. Як тільки поверхня почне висихати, необхідно пройти шпателем, пресуючи при цьому виступаючі брижі матеріалу.
4. Коли матеріал підсохне, ще раз пропрацювати шпателем поверхню з більшим тиском на матеріал до того моменту, поки поверхня не стане гладкою з яскраво вираженими прожилками, передаючи ефект під справжній камінь травертин.
5. Для відтворення ефекту прожилок, які зустрічаються в натуральному камені ("розшивання"), після загладжування матеріалу краєм маленького шпателя або викруткою зробити розшивку необхідних розмірів. Для отримання прямих ліній використовувати планку.

Умови навколишнього середовища

- Радимо наносити при температурі від +10°C до +35°C з вологістю навколишнього середовища менше 75%.
- Уникати нанесення під прямими променями сонця.
- Після нанесення поверхня зовнішніх робіт повинна бути захищена від дощу і вологості до повного просушування (при +20°C близько 72 годин).
- Вплив на непросохлу поверхню з нанесеним вапняним покриттям під час карбонізації несприятливих атмосферних умов (дощу, високої вологості, низької температури) може призвести до появи білих плям або патьоків. Ці дефекти можуть бути неусувними, особливо в екстремальних умовах.