

Travertino Giallo

Опис продукту

Травертин (від італ. Travertino) - це вапняковий туф, який утворюється в результаті осідання карбонату кальцію з води вуглекислих джерел.

Anticatura Travertino Giallo - високоякісний декоративний вапняний матеріал на мінеральній основі з мармуровою крихтою жовтого відтінку. Використовується для оброблення стін усіх видів в інтер'єрі та екстер'єрі з метою отримання декоративної дрібногранулярної фактурної поверхні. Дозволяє досягти ефекту натуральних кам'яних стін. Можлива різна техніка нанесення для досягнення різноманітних ефектів.

Переваги

- Екологічний та екологічно чистий матеріал;
- Нетоксичний та незаймистий;
- Створює красивий рельєфний візерунок з ефектом обробленого натурального каменю;
- Легко наноситься;
- Висока паропроникність і стійкість до плісняви.

Основа для нанесення

Матеріал підходить для нанесення на:

- Нову та стару штукатурку на водній основі.
- Поверхні зі старою фарбою на мінеральній або синтетичній основі (висушені, такі, що не осипаються, мають поглинальну здатність і правильно підготовлені).

- Різноманітні мінеральні будівельні суміші (за умови їхньої поглинальної здатності та правильної підготовки).

Обмеження:

- Не наносити на непросохлу поверхню.
- Не рекомендується наносити на зовнішні бетонні поверхні (через високу паропроникність матеріал не має захисних властивостей від агресивного впливу вуглекислого газу, що є головною причиною руйнування бетонних поверхонь).

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Склад	Вапняний зернистий наповнювач, зв'язувальні смоли, добірний гранулят мармуру
Гранулометрія	max = 0,8 мм
Витрата матеріалу	1,5 - 2,2 кг/м ²
Кількість шарів	Мінімально 2 шари для підготовки основи
Розведення	Водою (додати 40% від маси матеріалу)
Температура нанесення	+10°C - +36°C (при відносній вологості не більше 75-80%)
Висихання на дотик	2 - 3 години
Повне висихання	20 - 25 днів (при температурі 20°C та вологості 75%)
Захисні засоби	1. ANTICATURA CERA LUCIDA 2. Greendeco Idrolite Pro

ANTICATURA CERA LUCIDA



Greendeco Idrolite Pro



Інструкція з використання

Підготовка матеріалу та інструменти

- **Інструменти:** кельма з нержавіючої сталі, пластик, губка, пензель.
- **Очищення інструментів:** водою.
- **Приготування:** розвести водою (додати 40% від маси матеріалу), ретельно перемішати, дати постояти кілька годин, після чого повторно перемішати перед нанесенням.
- **Підготовка основи:** якщо немає необхідності зміцнювати основу із застосуванням ґрунтовки, радимо її зволожити перед нанесенням матеріалу, щоб не відбувалося зайвого поглинання води та подальшого відшарування.

Технологія нанесення

1. Нанести матеріал за допомогою шпателя з нержавіючої сталі товщиною близько 1,5 - 2,0 мм.

2. Відразу ж після цього обробити поверхню тампоном для створення нерівномірних прожилок. В інших зонах протампонувати інструментом для створення брижів (стільниковою структурою).
3. Як тільки поверхня почне підсихати, необхідно пройти шпателем, пресуючи при цьому виступаючі брижі матеріалу.
4. Коли матеріал ще підсохне, знову пропрацювати поверхню шпателем з більшим тиском, поки вона не стане гладкою з яскраво вираженими прожилками (ефект під справжній камінь травертин).
5. Для відтворення ефекту прожилок ("розшивання") після загладжувannya матеріалу краєм маленького шпателя або викруткою зробити розшивку необхідних розмірів. Для отримання прямих ліній використовувати планку.

Умови навколишнього середовища

- Наносити при температурі від +10°C до +35°C (максимум +36°C) та з вологістю навколишнього середовища менше 75%.
- Уникати нанесення під прямими променями сонця.
- Після нанесення для зовнішніх робіт поверхня повинна бути захищена від дощу і вологості до повного просушування (близько 72 годин при +20°C).

Важливо: вплив несприятливих атмосферних умов (дощу, високої вологості, низької температури) на непросохлу поверхню під час карбонізації може призвести до появи білих плям або патьоків. Ці дефекти можуть бути неусувними.