

Marmorino Polvere 600

Опис продукту

Marmorino (італ. Marmo, Мармур) - мармур є синонімом досконалості, елегантності, вишуканості.

Anticatura Marmorino Polvere600 - це натуральне вапняне декоративне покриття, створене на основі гашеного вапна. Покриття імітує мармур, але на відміну від венеціанської штукатурки поєднує в собі як глянсову, так і матову поверхню, а також має невелику рельєфність. Дозволяє комбінувати кілька кольорів, за рахунок чого поверхня набуває більш цікавого вигляду. Використовується для обробки поверхонь у класичному стилі, а також для проектів сучасної архітектури. Однією з найважливіших характеристик продукту є його міцне зчеплення з основою при збереженні дихаючої здатності стін і здатність перешкоджати утворенню цвілі і бактерій. Завдяки своїй високій міцності і вологостійкості, може використовуватися як для внутрішніх, так і для зовнішніх оздоблень. Marmorino - це високоякісний і простий у використанні продукт, який дозволяє вільно керувати своєю творчістю.

Переваги

- Екологічність;
- Легкість і простота в обробці;
- Міцність;
- Вологостійкість;
- Слабкий запах;
- Стійкість до вогню.

Основа для нанесення

Матеріал підходить для нанесення на:

- Нову і стару штукатурку на водній основі.

- Поверхні зі старою фарбою на мінеральній або синтетичній основі (висушені, такі, що не осипаються, поглинаючі і правильно підготовлені).
- Різноманітні мінеральні будівельні суміші (за умови, що вони поглинаючі; поверхня має бути відповідно підготовлена).

Обмеження:

- Не наносити на непросохлу поверхню.
- Не рекомендується наносити на зовнішні бетонні поверхні (оскільки матеріал при високому проникненні пари не володіє захисними властивостями від агресивного впливу вуглекислого газу, що є головною причиною руйнування бетонних поверхонь).

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Склад	Вапняний зернистий наповнювач, добірний гранулят мармуру
Кількість шарів	Мінімально 2 шари для підготовки основи
Розведення	Водою (додати 40% від маси матеріалу)
Витрата матеріалу	1,3-2,0 кг/м2
Висихання на дотик	2-3 години
Повне висихання	24 години

Інструкція з використання

Підготовка матеріалу та інструменти

- **Інструменти:** кельма з нержавіючої сталі, пластик, губка, пензель.
- **Очищення інструментів:** водою.
- **Приготування:** розвести водою (додати 40% від маси матеріалу), ретельно перемішати і дати постояти кілька годин, після чого повторно перемішати перед нанесенням.
- **Підготовка основи:** якщо немає необхідності зміцнювати основу із застосуванням ґрунтовки, радимо її зволожити перед нанесенням матеріалу,

щоб не відбувалося зайвого поглинання води і подальшого відшарування від основи.

- **Термін зберігання:** в оригінальній упаковці не обмежений.

Умови навколишнього середовища

- Наносити при температурі від +10°C до +35°C з вологістю навколишнього середовища менше 75%.
- Уникати нанесення під прямими променями сонця.
- Після нанесення поверхня зовнішніх робіт повинна бути захищена від дощу і вологості до повного просушування (при +20°C близько 72 годин).
- Вплив на непросохлу поверхню несприятливих атмосферних умов (дощу, високої вологості, низької температури) під час карбонізації може призвести до появи білих плям або патьоків. Ці дефекти можуть бути неусувними.