

Баудер ТОП УДС 1.5 1В

Технічні характеристики

Опис		підкровельна полімер-бітумна мембрана з самокліючим швом по краю полотна, для укладання на суцільний дерев'яний настил
Поверхня полотна	Верхня	фліс з поліестеру, з самокліючим швом 10 см
	Нижня	фліс з поліестеру, з самокліючим швом 10 см
Несучий шар	Тип	неткане полотно з поліестеру
Артикул		0118 0000

Характеристика	Метод випробування	Одиниця виміру	Значення
Довжина рулону	DIN EN 1848-1	м	20.0
Ширина рулону	DIN EN 1848-1	м	1.0
Щільність полотна	DIN EN 1848-1	гр / м ²	приблизно 1400
Пожежні властивості	DIN 13501-1	клас А - F	клас Е
Водонепроникність	DIN 1928:2001	W1, W2, W3	W1
Проникність пари	EN ISO 12572	м	приблизно 20.0
Морозостійкість	DIN EN 1109	°C	- 25
Теплостійкість	DIN EN 1110	°C	≥ + 100
Максимальне подовження при розтягненні	DIN EN 12311-1	Н / 50 мм	вздовж: ≥ 550; поперек ≥ 400
Максимальне подовження при розтягненні	DIN EN 12311-1	%	вздовж: ≥ 35; поперек ≥ 40
Опір на розрив (цвяхом)	DIN EN 12310-1	Н	вздовж: ≥ 220; поперек ≥ 220
Властивості після штучного старіння відповідно до DIN EN 1297 та DIN EN 1296			
Максимальне подовження при розтягненні	DIN EN 12311-1	Н / 50 мм	вздовж: ≥ 460; поперек ≥ 380
Максимальне подовження при розтягненні	DIN EN 12311-1	%	вздовж: ≥ 28; поперек ≥ 28
Водонепроникність	DIN 1928:2001	W1, W2, W3	W1



Ідентифікаційний номер органу сертифікації: 0800
Номер сертифікату CPD-22004
DIN EN 13 956:2006

