

Баудер ТОП УДС 3 1В

Технічні характеристики

Опис		підкровельна полімер-бітумна мембрана з самокліючим швом по краю полотна, для укладання на суцільний дерев'яний настил
Поверхня полотна	Верхня	фліс з поліестеру, з самокліючим швом 10 см
	Нижня	фліс з поліестеру, з самокліючим швом 10 см
Несучий шар	Тип	неткане полотно з поліестеру
Артикул		0105 0000

Характеристика	Метод випробування	Одиниця виміру	Значення
Довжина рулону	DIN EN 1848-1	м	10.0
Ширина рулону	DIN EN 1848-1	м	1.0
Щільність полотна	DIN EN 1848-1	гр / м ²	приблизно 3000
Пожежні властивості	DIN 13501-1	клас А - F	клас Е
Водонепроникність	DIN 1928:2001	W1, W2, W3	W1
Проникність пари	EN ISO 12572	м	> 150
Морозостійкість	DIN EN 1109	°C	- 20
Теплостійкість	DIN EN 1110	°C	≥ + 100
Максимальне подовження при розтягненні	DIN EN 12311-1	Н / 50 мм	вздовж: ≥ 600; поперек ≥ 450
Максимальне подовження при розтягненні	DIN EN 12311-1	%	вздовж: ≥ 30; поперек ≥ 30
Опір на розрив (цвяхом)	DIN EN 12310-1	Н	вздовж: ≥ 250; поперек ≥ 250
Властивості після штучного старіння відповідно до DIN EN 1297 та DIN EN 1296			
Максимальне подовження при розтягненні	DIN EN 12311-1	Н / 50 мм	вздовж: ≥ 500; поперек ≥ 350
Максимальне подовження при розтягненні	DIN EN 12311-1	%	вздовж: ≥ 25; поперек ≥ 25
Водонепроникність	DIN 1928:2001	W1, W2, W3	W1



Ідентифікаційний номер органу сертифікації: 0800
 Номер сертифікату CPD-22004
 DIN EN 13 956:2006

