

PRIMER-S 165

Активатор адгезії для ISOFLEX-PU 650

Опис

PRIMER-S 165 - це активатор адгезії для глазурованих і скляних поверхонь. При нанесенні на глазуровану керамічну плитку, скло і т.д. він забезпечує відмінну адгезію ISOFLEX-PU 650.

Сфери застосування

PRIMER-S 165 використовується як активатор адгезії для ISOFLEX-PU 650 на не поглинаючих поверхнях, таких як глазурована плитка, скло, склоблоки тощо.

Технічні дані

Форма: силановий розчин
Колір: прозорий
Густина: $0,79 \pm 0,05$ кг/л

Вказівки щодо застосування

Основа повинна бути сухою, не містити пилу, мастила, жиру, незакріплених частинок тощо. Поверхні із залишками вологи (наприклад, волога під плиткою) повинні повністю висохнути перед нанесенням PRIMER-S 165. Активатор адгезії слід нанести тканинною серветкою на поверхню. Тканинну серветку необхідно регулярно міняти. Перший шар ISOFLEX-PU 650 наноситься через 20-30 хвилин після нанесення PRIMER-S 165. Активатор адгезії очищає поверхню та підвищує міцність зчеплення з ISOFLEX-PU 650. PRIMER-S 165 не слід наносити на прозорі пластикові матеріали (наприклад, полікарбонатні листи).

Витрата

Приблизно 30-70 г/м²

Упаковка

PRIMER-S 165 постачається у металевих контейнерах по 3 кг.

Умови зберігання

12 місяців з дати виробництва, за умови зберігання в оригінальній невідкритій упаковці при температурі від +5°C до +35°C та в місцях, захищених від впливу вологи та морозу

Зауваження

- Температура під час нанесення повинна бути від +5°C до +35°C.
- У разі нанесення PRIMER-S 165 на полікарбонатні листи, будь ласка, зверніться до відділу технічної підтримки.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
ГОЛОВНИЙ ОФІС: САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece (Греція)
Тел.: +30 2310 576000
www.isomat.eu ел. пошта: **support@isomat.eu**