

Tovcol PU2K

Поліуретановий клей для еластичних підлогових покриттів

Двокомпонентний поліуретановий клей для приклеювання еластичних підлогових покриттів (зокрема SPC, LVT, вініл, лінолеуму, гуми, корку) як усередині приміщень, так і поза приміщеннями.

Технічні дані при 20 °C та 60% відн. вологості

Зовнішній вигляд	Компонент А – в'язка паста Компонент В – коричнева рідина
Співвідношення змішування	9:1
Щільність суміші	1.750 кг/літр
Життєздатність суміші	60 – 70 хвилин
Час на укладання	2–3 години
Час встановлення	6 – 8 годин
Готовність до експлуатації: Легке навантаження	24 години з обережністю
Готовність до інтенсивного руху	48 годин
Розхід	250 – 300 г/м ² – шпатель ТКВ/А2 350 – 400 г/м ² – шпатель ТКВ/В1
Температура застосування	Від + 15 до +35 °C
Очищення інструментів	Одразу після використання за допомогою Solvente di Lavaggio S 23.
Зберігання	12 місяців в оригінальній герметично запакованій тарі – чутливий до замерзання
Упаковка	Відра 9.9 + 1.1 кг

Застосування

Підготовка основи. Основи мають бути рівними, витримувати навантаження на стиснення та розтягування, без пилу та нещільних частин. Будь-які залишки старих фарб або восків необхідно видалити. Максимально допустимий рівень вологості становить < 2,0% (1,7% за наявності підігріву підлоги). На гіпсових або ангідридових основах вологість має бути меншою за 0,5% (0,2% за наявності підігріву підлоги). Також необхідно переконавшись у відсутності капілярного підсмоктування вологи.

Нерівні або недостатньо рівні бетонні основи, а також мармурові, терацові та керамічні підлоги необхідно вирівняти відповідним продуктом.

Основи мають бути належним чином ізольовані від капілярного підсмоктування вологи відповідним пароізоляційним бар'єром, за винятком асфальтових. Будь-які тріщини в бетонних основах необхідно відремонтувати синтетичними розчинами, що готуються з Adeblok T19 або Primer PU100, змішаної з кварцом із розміром зерна 0,4–0,8 мм

Підготовка суміші та нанесення. Ретельно перемішайте два компоненти Tovcol PU2K механічним дрилем до отримання однорідної пасту. Розподіліть клей відповідним зубчастим шпателем рівномірно по поверхні, яку можна покрити протягом часу на укладання продукту.

Покриття для підлоги необхідно укласти на ще свіжий клей, після чого ретельно прокатане сталевим роликком від центру до країв, щоб забезпечити ідеальний контакт між покриттям і підосновою та одночасно вивести повітряні бульбашки до боків. Через 2–3 години повторно прокатайте покриття. За наявності жорстких покриттів (зокрема SPC) рекомендується навантажити верх вантажами, рівномірно розподіленими по поверхні, до моменту надійного схоплювання.

Після затвердіння клей стає еластичним і має відмінну стійкість до вологості, тепла та атмосферних впливів.



Клеї та
герметики

Tovcol PU2K



Сертифікації



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Примітки

- Не використовуйте Tovercol PU 2K, якщо немає можливості забезпечити повне прилягання покриття до основи до моменту остаточного схоплювання клею.
- Ніколи не розбавляйте продукт.
- У разі монтажу на відкритому повітрі рекомендується виконувати роботи в прохолодніші години.
- З огляду на варіативність типів гуми рекомендується перевірити ступінь зчеплення.
- Покриття необхідно вийняти з упаковки за кілька годин до монтажу; листи слід розкласти вільно або щонайменше розгорнути/послабити з рулонів, щоб забезпечити акліматизацію та зменшити напруження, спричинене пакуванням.
- Завжди також дотримуйтеся інструкцій виробника покриття.

Правила безпеки

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Суворо дотримуйтеся того, що зазначено на етикетці, та перед використанням продукту ознайомтеся з паспортом безпеки.

Утилізація

Утилізуйте невикористаний продукт і порожню тару відповідно до вимог чинного законодавства.



Клеї та
герметики

Tovercol PU2K



Сертифікації



Інформація, наведена в цьому технічному описі, має виключно довідковий характер і не тягне за собою нашої відповідальності. Адаптуйте застосування наших продуктів до умов навколишнього середовища та матеріалів, що підлягають обробці.
Ред. 07 – 31/05/2024. Цей технічний опис замінює попередній.

TOVER®



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com