



UNIKRIT GASBETON GL

ДСТУ Б.В.2.7.-126:2011

Клей для мурування газоблоку, піноблоку, ніздрюватого бетону та цегли

Тонкошарове мурування

Зведення внутрішніх та зовнішніх несучих стін і перегородок блоками з газобетону, пінобетону, газосилікату та силікатних блоків з точною геометрією та цегли.

Вирівнювання та ремонт: Шпаклювання та заповнення тонких швів, сколів, тріщин (до 5 мм) на поверхні пористих блоків перед фінішним оздобленням.

Дозволяє вести кладку з мінімальною товщиною шва (1–3 мм), повністю виключаючи появу «містків холоду» та промерзання стін.

Витрата суміші	кг/м²мм	1,5
Витрата води	л	5-5,75
Температура виконання робіт	°C	+5 до +30
Температура експлуатації	°C	Від -40 до +70
Морозостійкість	циклів	50
Товщина шару	мм	2-5
Водоутримувальна здатність	%	≥98
Міцність на стиск 28 діб	МПа	≥ 5
Термін придатності готового розчину	хв	120
Час відкритого витримування (нанесеного клею)	хв	≥10
Час коригування положення блока	хв	≥ 5-7
Міцність зчеплення з основою (адгезія)	МПа	≥ 0,4
Коефіцієнт теплопровідності шва (λ)	Вт/(м·К)	≤ 0,25
Фасування	кг	25

СКАЛАД

Цемент, мінеральні наповнювачі, модифікуючі домішки.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи рекомендується проводити при температурі від +5 до +30°C.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня блоків попереднього ряду має бути рівною, очищеною від пилу, бруду, крихти газобетону, залишків льоду чи масляних плям. Нерівності на попередньому ряді блоків обов'язково затирають спеціальним рубанком або терткою для газобетону, після чого ретельно змитають пил щіткою.

У спекотну або вітряну погоду поверхню блоків рекомендується злегка зволожити мокрою щіткою безпосередньо перед нанесенням клею.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

У чисту пластикову місткість налити воду кімнатної температури з розрахунку приблизно 5,2–5,5 л на мішок 25 кг. Поступово засипати суху суміш у воду, безперервно перемішуючи будівельним міксером на низьких обертах (400–600 об/хв) до отримання повністю однорідної маси без грудок.

Обов'язково: Витримати технологічну паузу 5 хвилин для набухання та хімічної активації полімерних добавок. Повторно перемішати розчин протягом 1 хвилини.

Клей наноситься на горизонтальну та вертикальну (торцеву) поверхні блоків за допомогою штукатурного ковша-каретки з дозатором або зубчастого шпателя (розмір зуба 4×4 мм або 6×6 мм). Газоблок встановлюється на клейову постіль протягом 10 хвилин з моменту її нанесення. Коригування положення блока за допомогою рівня та гумового молотка (киянки) має бути виконане протягом 5–7 хвилин. Надлишки клею, що виступили зі швів, не затираються по блоку, а зрізаються гострою кельмою після легкого підсихання.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Паперовий мішок 25 кг – 12 місяців з дня виготовлення у сухому приміщенні на піддонах в оригінальній упаковці.

Допускається транспортування та зберігання при негативних температурах.