

FLEX-PRIMER

Акрилова ґрунтовка на водній основі з високою проникаючою здатністю

Опис

FLEX-PRIMER - це полімерна емульсія з високою проникаючою здатністю, що використовується для зміцнення пористих основ, забезпечуючи належну адгезію водоемульсійних фарб, клеїв для плитки, еластичних будівельних сумішей, рідких еластомерних мембран, акрилових штукатурок тощо.

Проникаючи глибоко в пори основи, вона діє як сполучний шар між основою і фарбою, клеєм, розчином, покриттям тощо, що наноситься.

Має сертифікат Eurofins Indoor Air Comfort GOLD, який встановлює суворі критерії щодо дуже низьких викидів летких органічних сполук (ЛОС), і сприяє хорошій якості повітря в приміщеннях, забезпечуючи безпечне і здорове середовище для проживання.

Класифікований як A+ (найвищий рейтинг) відповідно до французьких норм щодо ЛОС для оцінки викидів ЛОС.

FLEX-PRIMER отримав екологічну декларацію продукту (EPD) після оцінки його впливу на навколишнє середовище протягом терміну експлуатації. Реєстраційний №: EPD-IES-0006176, Міжнародна система EPD®.

Сфери застосування

Ідеально підходить для використання в поєднанні з еластичною водонепроникною фарбою преміум-класу ISOMAT FLEXCOAT, утворюючи ідеальну систему захисту стін від вологи.

Використовується як готова до застосування ґрунтовка для забезпечення адгезії водоемульсійних фарб та акрилових штукатурок до пористих основ з бетону, цегляної кладки, штукатурки, гіпсокартону, ДСП тощо.

Може зміцнювати слабкі або крихкі штукатурки. Також для стабілізації та зменшення водопоглинання поверхонь, таких як гіпсокартон або ДСП, на які буде наноситись клей для плитки, двокомпонентна, високоеластична гідроізоляційна суміш на цементній основі AQUAMAT-ELASTIC або еластомерна рідка гідроізоляційна мембрана під плитку ISOMAT SL-17.

Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Технічні дані

Форма:	емульсія
Колір:	прозорий майже білий
Сухий залишок:	11 ± 1%
Густина:	1,00 кг/л
Час висихання: (EN ISO 9117)	1 год (на дотик)
Час нанесення наступного шару: (EN ISO 9117)	4 год

Вказівки щодо застосування

1. Підготовка основи

Основа, перед ґрунтуванням, повинна бути сухою, очищеною від пилу, жиру, бруду тощо.

2. Процедура нанесення

Ґрунтовку FLEX-PRIMER ретельно перемішують і рівномірно наносять на основу пензлем, валиком або безповітряним розпилювачем.

Витрата

100-200 мл/м², залежно від поглинаючої здатності основи.

Упаковка


FLEX-PRIMER постачається у пластикових контейнерах 1 кг, 5 кг, 10 кг і 20 кг.

Термін придатності — Зберігання

24 місяців з дати виробництва, за умови зберігання в оригінальній невідкритій упаковці при температурі від +5°C до +35°C та в місцях, захищених від впливу прямого сонячного випромінювання та морозу.

Примітки

Температура під час нанесення має повинна бути не нижче +5°C.



FLEX-PRIMER

Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Відповідно до вимог Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця A), максимальний допустимий вміст ЛОС для продуктів підкатегорії «Н» типу WB становить 30 г/л (2010), якщо цей продукт готовий до застосування.

Готовий до застосування продукт FLEX-PRIMER містить не більше ніж 30 г/л ЛОС.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
ГОЛОВНИЙ ОФІС: САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece (Греція)
Тел.: +30 2310 576000
www.isomat.eu ел. пошта: support@isomat.eu