

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ACC 880 EXPRESS HS 2:1 NEW IMPROVED FORMULA Двокомпонентний акриловий прозорий						ACC Auto Chemical Colors			
Category		№ MSDS	Size	Клас					
Лак акриловий 2к			5l	HS					
Властивості	ЗАТВЕРДЖУВАЧ Варіанти затверджувача: • STANDARD ACC 881		Двокомпонентний акриловий прозорий лак HS (High Solid) з високим вмістом сухого залишку. • Надзвичайно швидке висихання • Тривалий відкритий час • Високий глянець • Високу твердість покриття • Стійкість до подряпин • Можливість швидкого полірування Підходить для повного та часткового фарбування. Прозорий лак можна полірувати вже через 3 години при 20°C або через 5 хвилин при 50°C.						
				Ступінь блиску: високий					
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Максимальний вміст VOC у продукті - 418 г/л Максимальний вміст VOC для категорії II, В/е - 420 г/л.Лак відповідає стандарту . Директиви EC2004/42/CE/II,В/d(420)									
Примітка: Лак сумісний з solvent basecoat– waterborne basecoat– 2K enamel systems.									
Змішування та нанесення		ОБ'ЄМ		ВАГА					
		ACC 880 HS Clear (A)		2		100 г			
		ACC HS ACC 881 Hardener (B)		1		50г			
	ACC 410 Thinner (C)		Використовувати без розчинника або 0-5%						
		В'язкість нанесення		(DIN 4/20°C) - 17с					
		Час життя:		60 хв при 20°C					
		Дюза:		1.2-1.4 mm					
		Тиск:		2-2.5 bar					
		Кількість шарів		2	Схема нанесення: ½ шару (нанести тонкий закритий шар) + 1 шар (після рекомендованого часу випаровування нанести повний фінішний шар) Рекомендована температура нанесення: понад 20°C Максимальна відносна вологість: до 70%				
		Міжшарова витримка:		Міжшаровий час випаровування: 10-12 хв / 20°C (залежить від типу фарбувальної камери)					
Товщина сухого шару			Товщина одного сухого шару: 30–35 мкм Максимальна загальна товщина лаку: 70 мкм Рекомендована товщина після полірування: 50–60 мкм						
Сушка		Температура		20°C			60°C		
		Сушка		від пилу	на дотик	до полірування	до повної твердості	до полірування	до повної твердості
	STANDARD ACC 881		25 хв	3 години	3 години	4 дні	15 хв	15 хв + 4 дні/20°C	
	Витримка перед ІЧ-сушкою: 10 хв при 20°C Рекомендований режим ІЧ-сушки (короткохвильові лампи):8 хв при температурі поверхні 60°C. Після ще 10 хв при температурі поверхні близько 60°C.								
 ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Див паспорт безпеки матеріалів для професійного використання,будь-ласка прочитайте загальні умови		ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Легкозаймиста рідина та пари. Може викликати сонливість або запаморочення. Працювати у добре вентильованих приміщеннях. Використовувати ЗІЗ: респіратор, рукавички, окуляри. Перед застосуванням ознайомитися з SDS. ЗБЕРІГАННЯ Зберігати у щільно закритій тарі. Температура зберігання: 0°C – 50°C. Термін придатності: 12 місяців.			ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Стан: рідина Колір: безбарвний Запах: характерний Густина: ~1 г/см³ (20°C) Температура спалаху: 26°C				