

ACC 880 EXPRESS HS 2:1 Двокомпонентний акриловий прозорий					ACC Auto Chemical Colors		
	Category	№ MSDS	Size	Клас			
	Лак акриловий 2к		1l	HS			
			5l				
Властивості	ЗАТВЕРДЖУВАЧ Варіанти затверджувача: STANDARD ACC 881		Двокомпонентний акриловий прозорий лак HS (High Solid) з високим вмістом сухого залишку. - Надзвичайно швидке висихання - Тривалий відкритий час - Високий глянець - Високу твердість покриття - Стійкість до подряпин - Можливість швидкого полірування Підходить для повного та часткового фарбування. Прозорий лак можна полірувати вже через 3 години при 20°C або через 5 хвилин при 50°C.		 Ступінь блиску: високий		
	ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Максимальний вміст VOC у продукті - 418 гл Максимальний вміст VOC для категорії II, B/e - 420 г/л.Лак відповідає стандарту . Директиви EC2004/42/CE/II,B/d(420)						
Примітка: Лак сумісний з solvent basecoat– waterborne basecoat– 2K enamel systems.							
Змішування та нанесення		ACC 880 HS Clear (A)	ОБ'ЄМ		ВАГА		
		ACC HS ACC 881 Hardener (B)	2		100 г		
		ACC 410 Thinner (C)	1		50г		
	ACC 410 Thinner (C)		Використовувати без розчинника або 0-5%				
		В'язкість нанесення	(DIN 4/20°C) - 16– 17c				
		Час життя:	60 хв при 20°C				
		Дюза:	1.2-1.4 mm				
		Тиск:	2-2.5 bar				
		Кількість шарів	2	Схема нанесення: ½ шару (нанести тонкий закритий шар) + 1 шар (після рекомендованого часу випаровування нанести повний фінішний шар) Рекомендована температура нанесення: понад 20°C Максимальна відносна вологість: до 70%			
		Міжшарова витримка:	Міжшаровий час випаровування: 10-12 хв / 20°C (залежить від типу фарбувальної камери)				
Товщина сухого шару		Товщина одного сухого шару: 30–35 мкм Максимальна загальна товщина лаку: 70 мкм Рекомендована товщина після полірування: 50–60 мкм					
Сушка		Температура	20°C			60°C	
		Сушка	від пилу	на дотик	до полірування	до повної твердості	до полірування
		STANDARD ACC 881	25 хв	3 години	3 години	4 дні	15 хв
	Витримка перед ІЧ-сушкою: 10 хв при 20°C Рекомендований режим ІЧ-сушки (короткохвильові лампи):8 хв при температурі поверхні 60°C. Після ще 10 хв при температурі поверхні близько 60°C.						
	 ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Див паспорт безпеки матеріалів для професійного використання,будь-ласка прочитайте загальні умови	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Легкозаймиста рідина та пари. Може викликати сонливість або запаморочення. Працювати у добре вентильованих приміщеннях. Використовувати ЗІЗ: респіратор, рукавички, окуляри. Перед застосуванням ознайомитися з SDS. ЗБЕРІГАННЯ Зберігати у щільно закритій тарі. Температура зберігання: 0°C – 50°C. Термін придатності: 12 місяців.			ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Стан: рідина Колір: безбарвний Запах: характерний Густина: ~1 г/см³ (20°C) Температура спалаху: 26°C		