



UNIKRIT WATER PLUG

Швидко тужавіюча гідроізоляційна цементна суміш (гідропломба) для зупинки протікань води в конструкціях з бетону та цегли.

ДСТУ Б.В.2.7.-126:2011

Швидкоотвердінючий матеріал, на основі суміші цементів і ретельно підібраних добавок, що надають матеріалу водонепроникних властивостей та певного розширення у об'ємі. Призначена для проведення екстрених гідроізоляційних робіт пов'язаних з екстремним зупиненням протікання води в цегляних і бетонних конструкціях.

Переваги:

Не дає усадки
Висока адгезія
Екологічно чиста
Гідрофобна
Морозостійка

Склад: високоякісний цемент, фракціоновані заповнювачі, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- підготовлена для влаштування **UNIKRIT WATER PLUG** поверхня повинна бути міцною, а також очищеною від бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію;
- виступи, нерівності, кути необхідно згладити, дотримуючись технологій виконання робіт.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Ємність в ділянці течі розширюється механічно у вигляді "ластівчиного хвоста". **Гідропломба для бетону UNIKRIT WATER PLUG** наноситься на чисту і вологу порожнину. Розчин потрібно замішувати вручну в невеликій кількості. Надавши розчину необхідну форму, потрібно почекати, поки склад почне схоплюватися, але при цьому він повинен зберігати пластичність. Сформувати з готової суміші конус і помістити в порожнину, заповнивши її. Утримувати матеріал протягом 1-3 хвилин.

Одразу після ущільнення місця протікання приберіть надлишковий матеріал з основи за допомогою шпателью. В залежності від часу тужавіння можна загладити поверхню матеріалу вологою губкою.

За один раз замішується кількість матеріалу, необхідна для заповнення однієї течі. При ремонті великого протікання – процес ремонту проходить в кілька етапів.

Увага: Час тужавіння залежить від температури навколишнього середовища, основи, води та матеріалу. Час тужавіння можна корегувати, змінюючи кількість води та її температуру.

Витрата води на 1 кг суміші	л	0,27
Температура виконання робіт	°C	+5 до +25
Відкритий час	сек	60
Насипна щільність	кг/см ³	1,6
Час перемішування сіміші	сек	10-15
Фракція	мм	до 0,8
Морозостійкість	циклів	≥75
Міцність на стиск	МПа	30
Адгезія до основи	МПа	≥0,8
Фасування	кг	25

* Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Паперовий мішок 25 кг – 6 місяців з дня виготовлення у сухому приміщенні на піддонах в оригінальній упаковці.

Допускається транспортування та зберігання при негативних температурах