

АКРИЛБЕТ

Общая характеристика	Акриловая износостойкая органоразбавляемая краска АКРИЛБЕТ, представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера с введением специальных добавок, в том числе, кварцевого песка. Выпускается согласно ТУ У 24.3-31576901-007-2004, цвет серый. Покрытие характеризуется высокими механическими свойствами: прочностью к истиранию и удару, твердостью, а также коротким периодом высыхания. Наличие в рецептурном составе кварцевого песка обуславливает отсутствие скольжения при эксплуатации полов.
Назначение и область применения -	Акрилбет – специальная высококачественная износостойкая краска, предназначенная для защитно-декоративной окраски бетонных и цементных полов внутри помещений: производственных цехов, гаражей, торговых и складских помещений, и т.п. Полимерное покрытие зачищает бетонные и цементные полы от пыления, уменьшает пористость основания и облегчает уход за ними. Высокая прочность покрытия позволяет использовать погрузочно-разгрузочную технику для перевозок в промышленных помещениях.
Рекомендации по применению	Для окраски бетонных полов предлагается следующая система покрытий: Глубоко проникающая органоразбавляемая грунтовка Грунт -Фасад в 1 слой и краска Акрилбет в 2 слоя. Процесс окрашивания состоит из следующих операций: - подготовки поверхности к окраске; - подготовки материалов - тщательного перемешивания краски перед применением; - грунтование поверхности; - непосредственное нанесение краски. 1. Требования к поверхности: Основание должно быть твердым, достаточно ровным,

без трещин, сухим и чистым.

Жировые и масляные загрязнения обезжирить растворителем, при глубоком масляном загрязнении участки вырубить и зашпатлевать специальными составами.

Новые бетонные основания можно окрашивать через 3 – 4 недели. Стяжки должны быть шлифованы, затем очищены пылесосом, либо вручную щетками.

Влажность бетонного основания должна быть не более 4 %.

Старые прочные покрытия перед окрашиванием достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств.

2.Грунтование поверхности.

Для обеспечения высокой адгезии краски Акрилбет к основанию рекомендуется на первый слой применять высококачественную грунтовку Грунт-фасад. При первичной окраске бетонных полов допускается грунтование краской, разбавленной сольвентом в количестве 20% от массы, второй слой наносить без разбавления. **Обращаем внимание на то, что разбавление необходимо производить только сольвентом.**

3.Окрашивание поверхности.

Перед применением материал следует тщательно перемешать в упаковке

По истечении 5 часов после грунтования нанести два слоя краски Акрилбет без разбавления, время межслойной сушки составляет 1-1,5 часа.

При восстановительной окраске бетонных полов после удаления отслаивающихся участков старого покрытия и очистки поверхности краску наносят без разбавления в два слоя.

Температура окружающей среды и основания должна находиться в пределах от +5 до +30°C, относительная влажность воздуха, не более 80 %.

Краску наносить кистью, валиком.

Инструменты после окончания работы промывать растворителем Уайт-спиритом.

Покрытие пригодно для эксплуатации через 72 ч.

Складские помещения, предназначенные для хранения

	запакованных продуктов, требуется эффективное проветривание от остаточного запаха растворителя.
Режим высыхания	Время полного высыхания при (20 ± 2) °С, не более 1,5 часа.
Расход	Расход краски на однослойное покрытие составляет: для новых поверхностей 120-160 г/м ² ; для старых поверхностей 180 - 250 г/м ² ;
Меры предосторожности при работе	Краска пожароопасна, а содержащиеся в ней органические растворители умеренно токсичны. Окрасочные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников открытого пламени. Хранить в недоступном для детей месте.