



UNIKRIT IZI PUMP

Суха суміш для поліпшення подавання бетону – пускова суміш (праймер)

Це готова до використання суха порошкоподібна водорозчинна суміш у пакетах, яка використовується як пускова суміш (праймер) для бетононасосів або для змащування бетоноводів. Ця економічно вигідна добавка до бетону може бути розчинена у відрі або безпосередньо в приймальному бункері насоса. Вона замінює пусковий розчин (цементне молочко) та покращує прокачуваність бетоноводів, що мінімізує необхідну потужність двигуна насоса, а також знижує робочий тиск у стрілі. Вона також знижує тиск у магістралі, що дозволяє укласти важкопрокачувані суміші та розширює діапазон можливостей прокачування. Його можна використовувати для подавальних труб діаметром від 50 мм до 150 мм. Його застосування суттєво знизить витрати дизельного пального та мінімізує ймовірність утворення заторів (закупорювання лінії).

Замішування та додавання в бетононасос:

Висипте один пакет (250 г) у 20 літрову ємність і наповніть його водою наполовину. Перемішуйте протягом однієї хвилини. Долийте відро водою доверху. Перемішуйте протягом однієї хвилини. Залиште суміш щонайменше на 5 хвилин або доки вона не набуде слизької текстури. Залейте замішаний розчин у бункер бетононасосу, щоб пускова суміш пішла в систему попереду готового бетону. Більша кількість води та пускової суміші може знадобитися у випадках, коли бункер надзвичайно великий або впускний клапан розташований високо в бункері. У будь-якому випадку пускова суміш має бути повністю закачана в систему попереду готового бетону. Роботи з перекачування по горизонталі можуть вимагати більшої кількості пускового засобу. Попереду суміші можна помістити очисну губку (м'яч), щоб забезпечити повне покриття внутрішньої поверхні системи.

Для поліпшення прокачування товарного бетону:

Для поліпшення прокачування бетону використовуйте 1 пакування порошку (250 г) на 1-4м³ бетону. Додати вміст пакета в міксер автобетоновозу, після цього перемішувати бетон на високій швидкості впродовж мінімум 5 хвилин. Свіжоприготовану суміш можна використовувати не відразу, якщо є така потреба.

Пакування:

Поліетиленові пакети по 250 грам

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Гарантійний термін придатності матеріалу 12 місяців у закритій упаковці.
Зберігати у закритому сухому приміщенні при вологості повітря не більше 70%
Не піддається пошкодженню від морозних температур
Не використовувати матеріал із пошкодженої упаковки.