

ACC HS 810 – 2K Clear Coat Anti-Scratch Двокомпонентний акриловий прозорий					ACC Auto Chemical Colors				
	Category	№ MSDS	Size	Клас					
	Лак акриловий 2к		1l	HS					
Властивості	ЗАТВЕРДЖУВАЧ HARD 810 Варіанти затверджувача: • ACC 811 – standard • ACC 812 – fast • ACC 813- slow • ACC 814H – standard • ACC 815H – fast • ACC 816H - slow	ACC HS 810 — це професійний двокомпонентний акриловий лак (2K HS Clear Coat), призначений для повного та ремонтного фарбування автомобілів. Продукт поєднує високий глянець, підвищену стійкість до подряпин (anti-scratch) та відмінну механічну й хімічну стійкість покриття. Лак формує міцну, глибоко глянцеvu поверхню з високою прозорістю та стабільною розтікальністю. Завдяки оптимальному балансу відкритого часу та швидкості висихання матеріал забезпечує комфортне нанесення як при фарбуванні окремих деталей, так і при повному лакуванні автомобіля.ACC HS 810 рекомендований для використання в професійних малярних камерах та ремонтних зонах. Підходить для нанесення поверх розчинникових та водорозчинних базових фарб.			 Ступінь блиску: високий				
	ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Максимальний вміст VOC у продукті 585-600 g/l VOC для категорії: II,B/eI Прозорий лак відповідає стандартам Директиви ЄС 2004/42/CE/II,B/e(840) ГЛЯНЕЦЬ - 96								
Базове покриття має бути сухим, чистим, без пилу/силіконів. Перед лакуванням: продути, знепилити серветкою, за потреби — антистатик/знежирення згідно системи.									
Змішування та нанесення			ОБ'ЄМ		ВАГА				
		ACC 810 HS Clear A	2		100 г				
		ACC 810 HS Hardener	1		52г				
		ACC 410 Thinner (C)	Використовувати без розчинника або 0-5% на компонент А						
		В'язкість нанесення	(DIN 4/20°C) Без розчинника 16-17с						
		Час життя:	60 хв при 20°C						
		Дюза:	1.3-1.4 mm						
		Тиск:	1,8–2,0 bar (рек. 2,0 bar)						
		Кількість шарів	2	Схема нанесення: ½ шару + 1 шар/нанести тонкий закритий шар/після рекомендованого часу випаровування нанести повний фінішний шар Рекомендована температура нанесення: понад 20°C Максимальна відносна вологість: до 70%					
		Міжшарова витримка:	Міжшаровий час випаровування: 10 хв / 20°C						
Товщина сухого шару		ACC 810 (A) + 811/812/813 (B) = 40 –50 мкм ACC 810 (A) + 814H/815H/816H (B) = 45–60 мкм							
Сушка		Температура	20°C				60°C		
		Сушка	від пилу	на дотик	до полірування	до повної твердості	до полірування	до повної твердості	
		Standard	ACC 811 ACC 814 H	15-20 хв	5-6 год	12 год	7днів	30 хв	30 хв + 5 днів
			Fast ACC 812 ACC 815H	10 хв	4–5 год	6-7 год	7днів	20 хв	20 хв + 5 днів
			Slow ACC 813 ACC 816 H	20 хв	7-8 год	12-14 год	7днів	40 хв	40 хв + 5 днів
		Витримка перед ІЧ-сушкою: 10 хв при 20°C Рекомендований режим ІЧ-сушки (короткохвильові лампи):5 хв при температурі поверхні 60°C. Після ще 8 хв при температурі поверхні близько 60°C. Температура контролюється на поверхні деталі. Час може коригуватися залежно від потужності лампи, товщини шару та розміру деталі.							
		ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ						Див паспорт безпеки матеріалів для професійного використання,будь-ласка прочитайте загальні умови	
	ЗБЕРІГАННЯ Зберігати у щільно закритій тарі. Температура зберігання: 0°C – 50°C. Термін придатності: 12 місяців.	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Легкозаймиста рідина та пари. Може викликати сонливість або запаморочення. Працювати у добре вентильованих приміщеннях. Використовувати ЗІЗ: респіратор, рукавички, окуляри. Перед застосуванням ознайомитися з SDS.			ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ • Стан: рідина • Колір: безбарвний/прозорий • Температура спалаху: 23°C • Щільність (20°C): 0,98 г/см³				