

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ACC 210 1K PLASTIC PRIMER 1K plastic adhesion primer ACC Auto Chemical Colors					
	Category	№ MSDS	Hardener	Size	
	Грунт по пластику		ACC 210	0,5л	
Властивості	ДАСС 210 — однокомпонентний адгезійний ґрунт, що містить спеціальні полімери для покращення зчеплення лакофарбових матеріалів з пластиковими поверхнями.Призначений для ремонту пластикових деталей як підсилювач адгезії перед нанесенням акрилових ґрунтів та фарб. Характеризується: високою адгезією до пластиків, швидким висиханням, простотою нанесення, низькою товщиною шару Доступний в прозорому кольорі з сріблястим індикатором				 Колір: Прозорий, з срібним індикатором Ступінь блиску: мат
Підготовка поверхні	Загальне правило: Перед шліфуванням знежирте поверхню за допомогою засобу для видалення силікону ACC 455 SILICONE REMOVER Після шліфування поверхні абразивними матеріалами з зернистістю, підбраною відповідно до типу основи, ретельно видуйте шліфувальний пил із подряпин і знову знежирте за допомогою засобу для видалення силікону ACC 455 SILICONE REMOVER				
	ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ - Видалити забруднення, силікони, мастила. - Знежирити анти-силіконовим очищувачем. - За необхідності — легке матування абразивною губкою. - Видалити пил перед нанесенням.		ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ Рекомендовано для: PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU,PBTP, PVC,PUR		

Змішування та нанесення		ACC 210 1K PLASTIC PRIMER	Продукт готовий до використання. Змішування не потребує.	
			13 - 14 s DIN4	
		Життєздатність суміші при 20°C	Життєздатність (Pot life): Не обмежена. Продукт 1K, готовий до застосування.	
		Діаметр сопла	Ø 1,2-1,3 мм	
		Тиск	2–3 bar	
		Кількість шарів	1 -1,5 coat/2–5 μ	
		Міжшарова сушка	Міжшарова витримка (20°C): 5–10 хв	
Сушка		Товщина сухого шару	2–5 μ	
		Сушка	При 20°C: 15–20 хв Після цього допускається нанесення наступного покриття.	
Обробка		Короткохвильова IR сушка	-	
		Суха обробка	ACC 210 не підлягає шліфуванню. Після висихання (прибл. 15–20 хв при 20°C) поверхня готова до нанесення наступного покриття без додаткової обробки.	
УВАГА		Мокра обробка		
		ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ	ПЕРЕКРИТТЯ Після повного висихання можливе нанесення: - акрилових ґрунтів 2K - базових покриттів - акрилових емалей	
Див паспорт безпеки матеріалів для професійного використання, будь-ласка прочитайте загальні умови			ЗБЕРІГАННЯ - Зберігати у щільно закритій тарі - Берегти від нагрівання та джерел займання ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 12 місяців у заводській герметичній упаковці.	