

ACC 110 Anti-gravel coat Antigravitex захисне покриття для кузова автомобіля					ACC Auto Chemical Colors
Category		№ MSDS	Size	Клас	
захисне покриття			1л		
Властивості	ANTIGRAVITEX — захисне покриття для кузова автомобіля, призначене для захисту елементів кузова, що піддаються інтенсивному механічному впливу, таких як пороги, нижні частини кузова, колісні арки та внутрішні поверхні панелей. Після нанесення матеріал утворює міцну, еластичну захисну плівку з характерною дрібнозернистою структурою, яка ефективно поглинає удари каміння та гравію, захищаючи поверхню від механічних пошкоджень.Покриття характеризується високою стійкістю до впливу бензину, олив, води та дорожніх солей, що забезпечує додатковий захист кузова від корозії та агресивного впливу зовнішнього середовища.Завдяки своїй структурі матеріал має шумо- та віброізоляційні властивості, що сприяє зниженню рівня шуму під час експлуатації автомобіля. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ - висока стійкість до ударів каміння та гравію - еластичне та міцне захисне покриття - дрібнозерниста структура поверхні - антикорозійний захист - стійкість до бензину, олив, води та дорожніх солей - шумо- та віброізоляційні властивості - можливість подальшого фарбування - висока адгезія до різних типів поверхонь				 Колір : Сірий Чорний Білий
	Вміст летких органічних сполук: VOC ≤ 500 g/lПродукт відповідає вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради 2004/42/ЕС щодо обмеження вмісту летких органічних сполук у лакофарбових матеріалах.				
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Перед нанесенням знежирте поверхню за допомогою засобу для видалення силікону ACC 455 SILICONE REMOVER Після шліфування поверхні абразивними матеріалами з зернистістю, підбраною відповідно до типу основи, ретельно видуйте шліфувальний пил із подряпин і знову знежирте за допомогою засобу для видалення силікону ACC 455 SILICONE REMOVER					
Нанесення	МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ НА ТАКИХ ПОВЕРХНЯХ: - Старі лакофарбові покриття, включаючи термопластичні фарби - Поліефірні шпаклівки - Сталь - Алюміній - Оцинкована сталь - Нержавіюча сталь - Реактивні ґрунти (wash primer) - Пластмаси - Епоксидні ґрунти - Поліефірні ламінати - Двокомпонентні акрилові ґрунти - Епоксидні ґрунти				
		Тиск:	Робочий тиск: 2-4 бар		
		Міжшарова витримка:	5 - 10 хв.		
		Сушка :	60 хвилин, 20oC		
	Процес нанесення : Матеріал наносити у 2–3 шари.Між нанесенням шарів витримувати 5–10 хвилин для випаровування розчинників. Структура покриття може регулюватися шляхом зміни: - робочого тиску, - відстані нанесення, - кількості нанесених шарів. Подальше фарбування Покриття може бути перефарбоване через 60–90 хвилин після нанесення останнього шару, залежно від температури та вологості навколишнього середовища. Можливе нанесення наступних матеріалів: - базових автомобільних фарб на водній основі - фарб на основі органічних розчинників - базових емалей. У випадку застосування 2К лаків рекомендується попередньо нанести адгезійний ґрунт, що покращує зчеплення покриття з лакофарбовим матеріалом. Фарбування слід виконувати після повного висихання покриття. Температура нанесення Рекомендована температура нанесення: 15 – 25°C Очищення обладнання Після завершення робіт обладнання необхідно очистити за допомогою: ACC GUN CLEANER PROFİ				
		ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ			
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Зберігати: - при температурі 15 – 25°C - у сухому добре вентиляваному приміщенні - у щільно закритій тарі - подалі від джерел тепла та відкритого вогню. ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 12 місяці від дати виробництва при дотриманні умов зберігання.			ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ Перед використанням продукту необхідно ознайомитися з паспортом безпеки SDS. Під час роботи рекомендується використовувати: - захисні рукавички - захисні окуляри - респіратор - працювати у добре вентиляваних приміщеннях.		