

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ACC 100 Wax protection inside profile покриття для кузова автомобіля					ACC Auto Chemical Colors
	Category	№ MSDS	Size	Клас	
	антикорозійний засіб		1л		
Властивості	ACC 100 — антикорозійний засіб для захисту внутрішніх порожнин кузова автомобіля, виготовлений на основі воску та ланоліну. Матеріал призначений для довготривалого захисту закритих профілів кузова автомобіля, таких як двері, пороги, капот, лонжерони та інші порожнисті елементи конструкції. Після нанесення продукт утворює еластичний і щільний захисний шар, який ефективно витісняє воду та вологу, запобігаючи утворенню корозії. Покриття характеризується високою стійкістю до впливу води та дорожніх солей та є безпечним для існуючих лакофарбових покриттів. Продукт висихає шляхом випаровування розчинника. Продукт призначений для професійного використання. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ • ефективний антикорозійний захист • відмінні водовідштовхувальні властивості • витісняє воду та вологу з поверхні • еластичний та щільний захисний шар • стійкість до солі та води • сумісність з лакофарбовими покриттями				 Колір : Transparent light yellow
	ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Перед нанесенням оброблювану поверхню необхідно: • очистити від пилу та забруднень • усунути осередки корозії • знежирити.				
Нанесення	Матеріал може застосовуватися на наступних поверхнях: • старі лакофарбові покриття • поліефірні шпаклівки • сталь • нержавіюча сталь • оцинкована сталь • алюміній • пластмаси • епоксидні ґрунти • двокомпонентні акрилові ґрунти ТДС ACC, копія, копія (4)				
		Тиск:	Робочий тиск: 3-4 бар		
		Сушка :	Від 2 до 3 годин за температури 20 С.		
	Час висихання залежить від: товщини нанесеного шару, температури навколишнього середовища, вентиляції				
	Плоскі поверхні рівномірно покривати препаратом з відстані 25–30 см. Для обробки закритих профілів матеріал вводиться через технологічні отвори за допомогою спеціального сопла з трубкою. Нанесення здійснюється за допомогою пістолета для консервуючих засобів. Продукт також може наноситися пензлем. Рекомендована температура нанесення: 15–25°C ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА 1 літр продукту дозволяє отримати приблизно: 7 м² сухого шару товщиною 50 µm				
		ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ			
	УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Зберігати: • при температурі 15 – 25°C • у сухому добре вентильованому приміщенні • у щільно закритій тарі • подалі від джерел тепла та відкритого вогню. ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 24 місяці від дати виробництва при дотриманні умов зберігання.		ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ Перед використанням продукту необхідно ознайомитися з паспортом безпеки SDS. Під час роботи рекомендується використовувати: • захисні рукавички • захисні окуляри • респіратор • працювати у добре вентильованих приміщеннях.		