

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ACC UHS 900 Acryl 2K clear coat express plus Двокомпонентний акриловий прозорий лак						ACC Auto Chemical Colors		
Category		№ MSDS		Size	Клас			
Лак акриловий 2к				1l	UHS			
Властивості	ЗАТВЕРДЖУВАЧ Варіанти затверджувача: • STANDARD ACC 911 • FAST ACC 912		ACC UHS 900 Express Plus — це двокомпонентний (2К) акриловий лак надвисокої твердості (UHS), розроблений із використанням сучасних високореактивних акрилових смол нового покоління.Продукт призначений для професійного авторемонтного фарбування та повного перекриття елементів кузова. Лак забезпечує: • надзвичайно високий глянець • глибину покриття • високу механічну міцність • відмінну стійкість до подряпин • швидке висихання • довговічність покриття Особливо рекомендований для великих поверхонь та повного фарбування деталей.				ACC Auto Chemical Colors CLEAR COAT EXPRESS PLUS UHS 900 ACRYL 2K CLEAR COAT	
							Ступінь блиску: високий	
VOC (Directive 2004/42/EC). Категорія: IIB(e) – Vehicle refinishing clear coats. Граничне значення ЕС (RTS): 840 г/л Розрахований VOC (готова суміш 100:50:5–10) = 438 г/л. Система відповідає вимогам директиви 2004/42/EC.								
Примітка: Лак сумісний з solvent basecoat– waterborne basecoat– 2K enamel systems.								
Змішування та нанесення		ACC 900 UHS Clear (A)	ОБ'ЄМ		ВАГА			
			2		100 г			
		ACC 911 Hardener (B)	1		50г			
		ACC 410 Thinner (C)	5–10%					
		В'язкість нанесення	17–18 секунд DIN 4 при 20°C					
		Час життя:	40-60 хв при 20°C					
		Дюза:	1.2-1.4 mm					
		Тиск:	2-3 бар					
		Кількість шарів	1,5	Схема нанесення:½ шар/нанести тонкий закритий шар/після рекомендованого часу випаровування нанести повний фінішний шар Рекомендована температура нанесення: понад 20°C Максимальна відносна вологість: до 50%				
		Міжшарова витримка:	Міжшаровий час випаровування: 10-хв / 20°C					
Товщина сухого шару		Товщина сухої плівки (DFT) 40 – 50 мкм						
Сушка		Температура	20°C				60°C	
		Сушка	від пилу	на дотик	до полірування	до повної твердості	до полірування	до повної твердості
		STANDARD ACC 911	20 -25 хв	3 години	3 години	5–7 днів	7–10 хв	5 днів при 20°C
	FAST ACC 912	20 -25 хв	2 години	2 години	5–7 днів	7–10 хв	5 днів при 20°C	
		Витримка перед ІЧ-сушкою: 10 хв при 20°C Рекомендований режим ІЧ-сушки (короткохвильові лампи):5 хв при температурі поверхні 60°C. Після ще 10 хв при температурі поверхні близько 60°C. Температура контролюється на поверхні деталі. Час може коригуватися залежно від потужності лампи, товщини шару та розміру деталі.						
	ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Див паспорт безпеки матеріалів для професійного використання,будь-ласка прочитайте загальні умови		ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Легкозаймиста рідина та пари. Може викликати сонливість або запаморочення. Працювати у добре вентильованих приміщеннях. Використовувати ЗІЗ: респіратор, рукавички, окуляри. Перед застосуванням ознайомитися з SDS. ЗБЕРІГАННЯ Зберігати у щільно закритій тарі.Температура зберігання: 0°C – 50°C.Термін придатності: 12 місяців.			ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Стан: рідина Колір: безбарвний Запах: характерний Густина: ~1 г/см³ (20°C) Температура спалаху: 26°C		