

ACC 260 SEALER 2K HS wet-on-wet sealer 4:1					
ACC Auto Chemical Colors					
	Category	№ MSDS	Hardener	Size	
			ACC 261	1л + 0,2	
Властивості	ACC 260 HS Sealer Transparent 0,8 л ґрунт-ізолятор для авто— автомобільний ґрунт-ізолятор, який: - ізолює старе лакофарбове покриття - покращує адгезію базового шару - дозволяє швидке перефарбування без повного шліфування - може наноситися методом «мокрый по мокрому» - підвищує глибину та блиск фінішного покриття - забезпечує додатковий антикорозійний захист Sealer Transparent 260 можна тонувати акриловими та водними системами до 5%. Фасування: 0,8 л.				
	Леткі органічні сполуки (VOC)Вміст VOC: 540 г/л. Продукт відповідає вимогам Директиви 2004/42/WE. Категорія: IIB (c). Гранично допустиме значення VOC: 540 г/л.				Колір: transparent Ступінь блиску: мат
Підготовка поверхні	Загальне правило підготовки поверхні: Поверхня повинна бути чистою, сухою та знежиреною. Перед нанесенням матеріалу необхідно видалити пил, бруд, мастила, силікони та інші забруднення. Старі покриття повинні бути стабільними та добре адгезованими до основи. У разі потреби поверхню слід обробити абразивом відповідної градації для покращення адгезії. Після шліфування необхідно ретельно видалити пил та очистити поверхню відповідним знежирювачем. Не допускається нанесення матеріалу на вологі або нестабільні поверхні. Матеріал може наноситися на: - Старі лакофарбові покриття - Заводські покриття (ОЕМ) - Поліефірні шпаклівки - Ґрунти та наповнювачі - Сталь та алюміній (попередньо заґрунтовані) - Пластики (після застосування адгезійного праймера)				

Змішування та нанесення		ACC 260 4:1 (A) ACC 261 Hardener (B) ACC 410 Thinner (C)	ОБ'ЄМ 4 1 30% на компонент А	ВАГА 100 г 25 г 30 гр
		В'язкість нанесення	15-17 сек. seconds DIN4	
		Життєздатність суміші при 20°C	1 година при 20°C	
		Діаметр сопла	1,4-1,6 мм	
		Тиск	1,8-2,0 бар	
		Кількість шарів	1 шар	
		Міжшарова сушка	5–10 хв (до матування)	
	Товщина сухого шару		10-20 мкк	
Сушка		Сушка При температурі +20°C (65% відносної вологості)	- Висихання від пилу: ~15 хв - Час витримки перед нанесенням покриття: ~10 хв	
		Короткохвильова IR сушка	Не рекомендується	
Примітка	- Матеріал призначений для роботи в режимі «мокрим по мокрому» - Нанесення базового або фінішного покриття можливе без шліфування після витримки			
УВАГА		ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ		
	Див паспорт безпеки матеріалів для професійного використання, будь-ласка прочитайте загальні умови			
		ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Продукт призначений виключно для професійного використання. - Легкозаймиста рідина та пари. - Уникати контакту зі шкірою та очима. - Може спричиняти подразнення шкіри та очей. - Використовувати тільки в добре вентильованих приміщеннях. - Перед застосуванням ознайомитись з Картою безпеки (SDS).		Умови зберігання - Зберігати в оригінальній щільно закритій упаковці - Температура зберігання: +5°C до +25°C - Уникати впливу: - прямих сонячних променів - морозу - високої вологості - Термін зберігання: - ACC SEALER TRANSPARENT 260 – 24 місяці - затверджувачі – 12 місяців