



Q 70-205

2K HS Clear Coat

Характеристики

70-205 — устойчивый к царапинам лак HS с очень хорошей текучестью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Характеризуется высокой химической, механической и атмосферостойкостью, а также высокой твердостью. Подходит для нанесения в покрасочных камерах или на участках покраски. Разработан для базовых покрытий на основе растворителей и на водной основе.

Физически характеристики



12 month



2004/42/II B(e)(840) < 840



2:1 + 0-5%
70-205HN/70-205HF

Использовать




17 - 19 s
4 mm DIN



1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,2 bar



2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 7 min
10 min



40 - 50 μm

Consumption: 9 - 10 m^2/l

Изсъхване



20°C



60°C



6-7 h 70-205HN
4-5 h 70-205HF

30 min 70-205HN
20 min 70-205HF



Hand sanding / dry:
P1000 - P2500



eccentric / dry:
P1000 - P2500



20°
2 h

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.