



Q 70-265

2K UHS VOC Clear Coat 2:1

Характеристики

70-265 — это акриловый прозрачный лак с высоким содержанием твердых частиц, совместимый с ЛОС, для полной или частичной окраски легковых и грузовых автомобилей, обеспечивающий особенно блестящую отделку и оптимальную текучесть на базовых покрытиях на основе растворителей или на водной основе. 70-265 UHS VOC Klarlack гарантирует оптимальное отверждение, особенно в случае сушки в печи, а также при комнатной температуре. Его можно полировать сразу после принудительной сушки, он обладает высокой устойчивостью ко всем видам атмосферных воздействий, а также к механическим воздействиям и химическим веществам. Также подходит в качестве защитного покрытия для неоновых цветов (флуоресцентные цвета). Простое и безопасное применение в любых климатических условиях.

Физически характеристики



36 month



2004/42/IIB(d)(420)<420



2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF

Использовать



19 - 22 s
4 mm DIN




1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 10 - 12 m²/l



1/2 + 1



Between the coatings
Before the oven drying

1 - 3 min
10 - 15 min



50 - 60 µm

Изсъхване



dust free: 25 - 35 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h

dust free: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

20°
1 h mit HS-Hardener normal
40 min mit HS-Hardener fast

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.