



Q 70-250

2K HS AS Clearcoat 2:1 anti-scratch

Характеристики

70-250 — это устойчивый к царапинам двухкомпонентный акриловый лак с высоким наполнителем и защитой от УФ-излучения, обеспечивающий высокий глянец и защиту базовых покрытий на основе растворителей и на водной основе. Идеально подходит для использования в точечных ремонтных работах, а также для полной покраски. Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, воздействиям окружающей среды и химикатам, устойчивость к пожелтению, длительное сохранение блеска. Кроме того, 70-250 Clear Coat обеспечивает отличные полирующие свойства.

Физически характеристики



12 month



n/a



2:1 + 0-10%

70-205HN / 70-205HF

Использовать



18 - 20 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 60 µm

Изсъхване



dust free: 30 - 40 min
set to touch: 6 - 8 h
ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 Minuten
mediumwave 10 - 15 Minuten

20°
1 h with 70-205HF Hardener fast
4 h with 70-205 HN Hardener normal

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.