REFINISH

Q 50-300 | PU Adhesive Sealant

Характеристики

50-300 — это высокопрочный, быстро отверждаемый влагой однокомпонентный полиуретан. После отверждения он остается гибким и хорошо прилипает. Используется в автомобильной, морской и строительно-монтажной отраслях для склеивания ПВХ, дерева, поликарбоната, ПБТО, полиуретана, бетона, стекла и металла. Окрашивается, обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и не дает усадки.

Физически характеристики

COLOR ▨ 50-300-3101 ■ 50-300-3102 □ 50-300-3103

12 M 12 month

Использовать

cleaning

mind. + 5°C
max. + 35°C

Изсъхване

20°C

Skinning: after 45 min und 50% relative humidity
Curing: 3 mm after 24 h und 50% relative humidity
Temperature resistance: -40°C bis + 90°C (on cured sealant)

Съхранение

Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 25°C.

Безопасност

За повече информация вижте информационния лист за безопасност.

!

Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.

Version: 15-04-2022

Q-Company Int. GmbH • Lentföhrdener Strasse 12-14 • D-24576 Weddelbrook, Germany
+49 (0)4192 891 420 • www.qrefinish.com • info@qrefinish.com