



Q 40-240

2K HS Prime + Fill 4:1

Характеристики

40-240 2K-HS-Prime+Fill – быстро шлифуемая 2K грунтовка с высокой заполняющей способностью, антикоррозионной защитой и хорошей адгезией. Разработанный для окраски автомобилей, он также подходит для частичного заполнения (точечный ремонт) без утечек или видимых следов на внешнем ободе.

Физически характеристики



40-240-4001



40-240-4002




40-240-4003



VOC

2004/42/II B(c)(540)<540



4:1

40-250HEF extra fast, 40-250HF fast
99-200 Acrylic Thinner normal, addition 5 - 10 %



12 M

12 month

Использовать



30 - 55 s
4 mm DIN



1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar



HVLP

1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar



1 - 3 coates



60 - 180 µm



Between the coatings 5 - 8 min
Before the oven drying 10 - 15 min



20°C
40-250HEF 1h
40-250HF 2h

Consumption:

5 - 6 m²/l bei 50 - 80µm TDS

Изсъхване



20°C

sandable after 3 - 5 h



60°C

sandable after 30 - 40 min



shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.

Version: 17-11-2022