

Характеристики

70-435 — однокомпонентное текстурированное покрытие для ремонта бамперов, декоративных накладок, наружных зеркал и т. д., а также для окраски пластиковых поверхностей, часто используемых в автомобильной промышленности. Прямая адгезия к очищенным и отшлифованным пластиковым деталям из АБС, АБС-ПК, ПП-EPDM, PUR-RIM, PUR, жесткий ПВХ. Быстрое высыхание и легкое нанесение, а также хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям являются характеристиками этого продукта. Термостойкость до 70 °C.

Физически характеристики



12 month

VOC

400 ml: 2004/42/IIIB(e)(840)<840
1000 ml: 2004/42/IIIB(e)(840)<539



1000 ml:
Thinner for 70-453 Bumper Paint,
addition 10 - 15 %

Использовать 400 ml Aerosol



cleaning




shake well for
2 min



15 cm - 20 cm



1
15 - 20 µm



10 min
between coatings




clean valve

Использовать 1000 ml



cleaning



18 - 22 s
4 mm DIN



1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar



2



1. 5 - 8 min.
2. 10 - 15 min.



40 - 50 µm

Изсъхване



400 ml
Aerosol



dust dry: 7 min
set to touch: 15 min



1000 ml

dust dry: 20 min
set to touch: 60 min
ready for assembly 24 h

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +15°C и 25°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.