



Q 50-210

Stonechip Protection

Характеристики

50-210 – это окрашиваемое щебеночное покрытие с антикоррозионными и звукоизоляционными свойствами на основе каучука и смол. После высыхания покрытия можно окрашивать наиболее часто используемыми системами окраски. После полного высыхания изделия остается прочная эластичная пленка. 50-210 обеспечивает хорошую защиту от различных климатических условий и гравия. Используется в качестве шлифовального и антикоррозионного покрытия на бамперах, переднем и заднем фартуках, дверных порогах и шасси легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, например, а также используется в качестве звукопоглощающего продукта в колесных арках и на шасси.

Физически характеристики



 50-210-1001  50-210-1002  50-210-1003



VOC 2004/42/II B(e)(840)430



24 month

Использовать



Cleaning



before use thoroughly shaken up



5 - 10 mm
4 - 6 bar



2



Flash-off time
Between the coatings: 5 - 8 min.



500 µm

Consumtion: 1 m²/l

Изсъхване



dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 1 - 2 h

Советы по обработке




Окрашиваемые поверхности должны быть тщательно очищены и высушены, очищены от пыли, жира, масла и ржавчины. Перед началом распыления обезжирить. В первую очередь необходимо удалить старую неадгезивную грунтовку или старую нетвердую краску. Твердые старые покрытия слегка отшлифовать зернистостью Р 220 - 320, затем обезжирить. Чтобы обеспечить еще более высокую защиту от коррозии (например, в случае окраски старинных автомобилей), мы рекомендуем грунтовать перед нанесением 50-210 Stonechip Protection. В случае оцинкованных поверхностей или алюминия необходимо также нанести эпоксидную грунтовку. Заранее замаскируйте двигатель, выхлопные трубы, поворотные кулаки, карданный вал и тормозную систему, так как их нельзя опрыскивать! 50-210 Защита от камней готова к использованию. Перед использованием тщательно встряхните емкость. Для нанесения на баллон объемом 1 л навинчивается подкузовной распылитель с соплом 5 – 10 мм. Равномерно нанесите 50-210 Stonechip Protection с помощью воздуха под давлением 4–6 бар до желаемой текстуры. Более грубую текстуру можно получить, уменьшив давление распыления, а более тонкую текстуру - увеличив.

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +10°C и 30°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.

Version: 07-11-2022