



Q 70-425

Thermo Coating Spray

Характеристики

70-425 Эта специальная краска с высокой термостойкостью подходит для деталей, особенно подверженных воздействию высоких температур. Может использоваться в области двигателя и на выхлопной системе, а также везде, где температура достигает 650°C. Покрытие затвердевает только при медленном нагреве от 250°C.


Физически характеристики



70-425-0401



70-425-0402



60 month



2004/42/II B(e)(840)655

Использовать



cleaning



shake well for
2 min



10 cm - 15 cm




2 x
30 µm



clean valve

Изсъхване



5 min



dust dry: 10 min
dry to touch: 45 min

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +15°C и 25°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.