



Q 20-500

Polyester Sprayfiller

Характеристики

20-500 это 2K аэрозольная шпатлевка на основе полиэстера для стальных оснований, стеклопластика, дерева или шлифованных, твердых лакокрасочных покрытий. Этот продукт особенно подходит для заполнения неровностей, глубоких следов шлифовки, а также для грубых предварительных ремонтных работ за один процесс заполнения.


Физически характеристики



12 month



2004/42/II(b)(250)<116



CHP Hardener Q-20-905-0050
3 % by weight, 5% by Volume

Использовать



2,0 - 2,5 mm
1,6 - 2,0 bar



2 - 5



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



150 - 300 µm,
max. 1000 µm

Consumption: 4 - 6 m²/l

Изсъхване



sandable 2 - 3 h



sandable 30 min



20°
1 h with hardener CHP

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.