



Q 20-400

1K NC Putty

Характеристики

1K NC Multi Filler Paste – это однокомпонентный, готовый к использованию продукт на основе нитроцеллюлозных смол. Предназначен для точечного ремонта, чтобы заполнить небольшие дефекты, такие как царапины, точечные отверстия и повреждения от каменных сколов. Легко наносится, быстро сохнет тонкими слоями. Этот продукт создает гладкое покрытие с минимальной усадкой и очень хорошей гибкостью. Может наноситься на полиэфирные шпаклевки и акриловые грунтовки. Подходит также для металлических поверхностей, включая сталь, алюминий и оцинкованные поверхности.

Физически характеристики



Polyester



2004/42/II(B)(c)(540) max. 540 g/l



12 month

Density: 1.67 – 1.69 g/cm³

Использовать

Перед нанесением поверхность необходимо очистить, высушить, обезжирить и заматировать абразивными средствами. Нанесите шпаклевку очень тонкими слоями при температуре 20°C и дайте ей высохнуть в течение 15–30 минут между слоями. Общая толщина пленки не должна превышать 70–80 мкм.

Изсъхване



30 - 50 min
depending on the thickness



P240-P400



P240-P400

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.