Q 40-515 | 1K Epoxy Primer Aerosol

Merkmale

40-515 kann direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und bestimmten Kunststoffen angewendet werden. Hat eine hohe Füllkraft und trocknet schnell. Gute Stabilität auf senkrechten Flächen. Leicht schleifbar. Kann mit Wasserbasislacken überlackiert werden.

Physikalische Eigenschaften

COLOR: 40-515-0400, 40-515-0401

VOC: 2004/42/IIB(e)(840)<840

60 M

Anwendung

Reinigung

vor Gebrauch 2 min schütteln

Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen, - Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie Farbton prüfen.

15 cm - 25 cm

2 Spritzgänge:
ca. 40 - 50 µm
Trockenfilmschichtdicke

Zwischenablüftzeit	3-5 min
Endablüftzeit vor Ofentrocknung	10 min

Trockenschliff mit P 350 - P 500
Nassschliff mit P 400 - P 1200

Trocknung

staubtrocken: 5-10 min

grifffest: 15-20 min

schleifbar: ca. 45 min

Arbeitsende

Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3 - 5 Sekunden sprühen um das Ventil zu reinigen.

Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten Ort. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zwischen +15°C und 25°C aufbewahren.

Sicherheit

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Datenblatt dient nur zu Informationszwecken. Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem neuesten Stand der Technik und beruhen auf langjähriger Erfahrung bei der Herstellung unserer Produkte. Copyright: ColorCompany GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Version: 21-04-2026

ColorCompany GmbH • Kadener Straße 9 • D-25486 Alveslohe, Germany
+49 (0) 4192 89142 0 • www.color-company.com • info@color-company.com