



FINITURA PU TRASP 2K TIX

**Поліуретановий прозорий тиксотропний двокомпонентний лак різного ступеня блиску.
Двокомпонентний тиксотропний прозорий поліуретановий лак.**



Ключові характеристики

- Рекомендоване використання/ Сфера застосування:**

Двокомпонентний прозорий поліуретановий лак з чудовою наповнювальною здатністю, відмінною вертикальною стійкістю та приємним на дотик ефектом Soft-Touch. Рекомендований для стільниць, меблів та міжкімнатних дверей для внутрішнього використання.

- Спосіб нанесення:**

Розпилення, безповітряне розпилення

- Термін придатності:**

24 місяці

Властивості нанесення

Витрата	120 - 140 г/м²
Вертикальна стійкість	100 г/м²
Каталізатор	B40 50%
Розріджувач	P73 20%
Життєздатність суміші	> 3 год

Фізичні властивості

В'язкість	60" +/- 6" DIN 4
Сухий залишок	40 +/- 3%
Питома вага	0.969 +/- 0.020 кг/л
Блиск	10, 20, 30, 50 G
PH	-





Загальна інформація

Повітряне сушіння при 20°C

Сухий на дотик	10 хв - 15 хв
Сухий від пилу	60 хв
Шліфування	-
Нанесення наступного шару	-
Складання	6 - 8 год

Сушіння в печі

Час витримки	-
Час сушіння	-
Час охолодження	-

Рекомендована стандартна схема покриття

Нанесіть один шар універсального морилки (бейцу), рекомендується серія 88.000, 99.000, 625.000. Через 10–30 хвилин нанесіть два шари з інтервалом 40–60 хвилин прозорого поліуретанового ґрунту, рекомендується GAA (FONDO PU TRASP). Через 8–12 годин зашліфуйте абразивним папером зернистістю P240–P400 та нанесіть методом розпилення 120–140 г/м² лаку серії H05 із додаванням 50% затверджувача B40 та 20% розріджувача P73.

Альтернативні затверджувачі

-	-
-	-
-	-

Характеристики

-	-
-	-
-	-

Альтернативний розріджувач

-

Примітки та попередження:

Користувач несе повну відповідальність за забезпечення проведення робіт у належно вентильованому приміщенні та з дотриманням норм охорони праці, гігієни та техніки безпеки.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій тарі в добре вентильованому місці при температурі від 5°C до 35°C.

