

Технічний бюлетень

PRIMER-PU 100

Поліуретанова ґрунтовка

Опис

Однокомпонентна, готова до використання поліуретанова ґрунтовка з розчинниками. PRIMER-PU 100 стабілізує пористі поверхні і забезпечує належну адгезію поліуретанових рідких гідроізоляційних мембран ISOFLEX-PU. Проникаючи в пори основи, вона діє як адгезійний шар між мембраною ISOFLEX-PU та основою.

Сфери застосування

PRIMER-PU100 - це ґрунтовка, що використовується для забезпечення належної адгезії поліуретанових рідких гідроізоляційних мембран ISOFLEX-PU до пористих основ, таких як бетон, цементні стяжки, дерево тощо.

Технічні дані

Форма: поліуретановий реполімер
Колір: прозорий
Густина: 0,99 кг/л
В'язкість: 100-120 мПа·с (+23°C)
Адгезія до бетону: > 2 Н/мм² (EN 1542)
Подовження при розриві: 80-120% (EN-ISO 527)
Міцність на розрив: ≥ 20 Н/мм² (EN-ISO 527)
Час нанесення покриття: через 2-3 години

Вказівки щодо застосування

1. Підготовка основи

Основа, перед ґрунтуванням, повинна бути сухою, очищеною від пилу, жиру, бруду тощо.

2. Процедура нанесення

PRIMER-PU 100 ретельно перемішують і рівномірно наносять на основу пензлем, валиком або розпилювачем перед початком нанесення мембрани ISOFLEX-PU.

Інструменти слід очищати спеціальним розчинником SM-28, поки ґрунтовка PRIMER-PU 100 ще свіжа.

Витрата

200-300 г/м², залежно від поглинаючої здатності основи.

Упаковка

PRIMER-PU 100 постачається у металевих контейнерах 1 кг, 5 кг і 17 кг.

Термін придатності — Зберігання

12 місяців з дати виробництва, за умови зберігання в оригінальній невідкритій упаковці в місцях, захищених від впливу вологи та морозу

Примітки

- Температура продукту під час нанесення і сушки повинна становити від +5°C до +35°C.
- Засіб PRIMER-PU 100 призначений тільки для професійного застосування.

Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Відповідно до вимог Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця A), максимальний допустимий вміст ЛОС для продуктів підкатегорії «Н» типу SB становить 750 г/л (2010), якщо цей продукт готовий до застосування.

Готовий до застосування продукт PRIMER-PU 100 містить не більше ніж 750 г/л ЛОС.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS

ГОЛОВНИЙ ОФІС: САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece (Греція)

Тел.: +30 2310 576000

www.isomat.eu ел. пошта: support@isomat.eu