



Технічна характеристика

Versione: 0

Data: 24/11/2025

Код: GAA0	Комерційна назва: FONDO PU EL
Опис	Прозорий двокомпонентний поліуретановий ґрунт

Основні характеристики

Рекомендоване використання / Сфера застосування	Двокомпонентний прозорий поліуретановий ґрунт, що має хороші показники покривної здатності та легкості шліфування, що робить його придатним для широкого спектру робіт. Рекомендований для фарбування меблів та елементів інтер'єру.
Нанесення	Розпилення
Термін придатності	24 місяців

Технологічні характеристики нанесення

Горизонтальне нанесення	130 - 150 г/м ²	В'язкість	43" +/- 4" DIN 4
Стійкість у вертикалі	-	Сухий залишок	43 +/- 3%
Каталізатор	B400 50%	Питома вага	0,977 +/- 0,020 Kg/Lt
Розчинник	P730 30%	Блиск	-
Життєздатність суміші	> 3 год	Ph	-

Фізичні характеристики

Загальна інформація

Сушіння на повітрі при 20°C		Сушіння в тунелі	
Від пилу	15 хв	Хвилини витримки при температурі (Сушіння)	-
Стійкий на дотик	30 хв – 40хв		
Шліфування	3 - 4 год	Хвилини витримки при температурі (Висихання)	-
Повторне лакування	12 год		
Складування	4 год	Хвилини витримки при температурі (Охолодження)	-

Рекомендований цикл фарбування

Нанести один шар барвника, рекомендовано **88.000, 99.000, 625.000** чи ін..
Через 30 хвилин нанести розпиленням 130 - 150 г/м² ґрунту GAA0 - FONDO PU EL, каталізованого на 50% із B400 - CAT. В 40 та розбавленого до 30% із P730 - DILUENTE POL. EXTRA.
Через **40 - 60 хвилин** нанести другий шар **GAA0 - FONDO PU EL**, як описано вище.
Через **8 - 12 годин** відшліфувати абразивним папером зернистістю **220 - 400** та нанести один шар фінішного поліуретанового лаку, рекомендована серія **HAA0XX - OPACO PU EL VARI GLOSS..**

Альтернативні затверджувачі

Альтернативні затверджувачі		Отримана характеристика	
B370	50%	-	-
B540	50%	Краще наповнення	-
-	-	-	-

Альтернативний розріджувач

-

Примітки та застереження	Користувач несе повну відповідальність за те, щоб нанесення матеріалу відбувалося в належним чином провітрюваному приміщенні з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил техніки безпеки.
--------------------------	--

Зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі у вентильованому приміщенні при температурі від 5°C до 35°C .
------------	--

